





Fixit 571

Miscela a base cemento e trass

Impiego:	Fixit 571 è un legante idraulico a base cemento, fine, per la produzione di beton e malte. La proporzione elevata di trass selezionato, ca. il 40%, consente la produzione di malte da cantiere resistenti, per l'interno e l'esterno. Legante utilizzato per la preparazione di beton e malte con ridotta formazione di efflorescenze.
Caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Miscelare il prodotto con ghiaia per beton o sabbia per malta • Debole tendenza alle efflorescenze di calcare • Disponibile in silo
Lavorazione:	
Composizione:	<ul style="list-style-type: none"> • Leganti: cemento • Aggregati: farina di Trass* • * la proporzione di trass è costituita da farina di trass Suevit d'origine naturale, finemente macinata, conformemente alle norme ONORM B 3323.
Generalità:	Osservare le regole generali della costruzione, la norma SN 640 480 «Pavimentazioni in pietra naturale», le raccomandazioni SIA V178 «Muratura in pietra» e le indicazioni contenute nella presente scheda tecnica.
Lavorazione:	<p>Per la preparazione di malte e beton</p> <p>Fixit 571 Composto a base cemento con trass deve essere miscelato preliminarmente con la ghiaia. Aggiungere in seguito gli altri componenti e l'acqua pulita, in base all'utilizzo e alla resistenza finale richiesta.</p> <p>L'aggiunta della ghiaia è valutata in base al campo di applicazione (il calcolo si basa sulle densità apparenti correnti: cemento ca. 1,0 kg/dm³ e trass 0,8 kg/dm³).</p> <p>Formule raccomandate/miscele</p> <p>Beton con ghiaia 0 -8 mm</p> <p>Miscelare ca. 18 - 20 % di Fixit 571 con ca. 80 % di ghiaia 0 - 8 mm. L'inerte deve essere fornito dall'applicatore. L'applicatore è responsabile della qualità dell'inerte.</p> <p>Malta con sabbia 0 -4 mm</p> <p>Miscelare ca. 20 - 22 % di Fixit 571 con ca. 78 % di sabbia 0 - 4 mm. L'inerte deve essere fornito dall'applicatore. L'applicatore è responsabile della qualità dell'inerte.</p>
Prescrizioni di sicurezza:	Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.
Stoccaggio:	Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.
Ulteriori indicazioni:	
Osservazioni particolari:	<p>Per una lavorazione economica o per lavori di ristrutturazione di grandi dimensioni, consigliamo l'utilizzo dei prodotti premiscelati Fixit.</p> <p>Temperatura di lavorazione da +5 °C a +30 °C (temperatura dell'aria esterna o della superficie).</p> <p>Le basse temperature come pure l'elevata umidità dell'aria, influenzano il tempo di presa e di essiccazione. Le caratteristiche tecniche riportate sono state determinate in condizioni standardizzate.</p>



Fixit 571

Miscela a base cemento e trass

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.