



# Fixit 782 Compact

Peinture armée

**Utilisation:** Peinture mate armée, sans solvant, pour assainissement de façades. Spécialement pour la retouche de surfaces crépies avec de fines fissures et de retrait jusqu'à 0,1 mm. Utilisable universellement sur la maçonnerie et les crépis, convient comme première couche pour les rénovations d'isolations thermiques extérieures crépies, mais pas sur des supports liés à la chaux ni la brique silico calcaire. Le support doit être propre, sec et porteur. Les surfaces farineuses ou sableuses sont à consolider avec Fixit 491 Fond pénétrant sans solvant ou à éliminer.

- Propriétés:**
- Mise en œuvre simple
  - Armé de fibres
  - Pour fissures légères et de retrait jusqu'à 0.1 mm
  - Mat terne
  - Perméable à la vapeur d'eau
  - Faible absorption d'eau
  - Sans solvant
  - Avec agent de conservation de film

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
N° d'art.	2000955734
Type d'emballage	
Unités par emballage	24 unité/pal
Quantité par unité	20 kg/unité
Consommation	env. 500 g/m <sup>2</sup> /couche
Teinte	Blanc
Valeur sd	env. 0,2 m
Densité	env. 1,5 kg/l
Corps solide	env. 56 %

- Composition:**
- Dispersion co-polymérisat
  - Fibres de renforcement
  - Adjonction de badigeon
  - Matières de remplissage minérales
  - Pigments stables à la lumière et aux intempéries
  - Additifs adaptés

**Généralités:** Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, les normes SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec », SIA 257 « Peinture, teintage du bois, revêtements muraux », SIA 243 « Isolation thermique extérieure crépie » et les informations de cette fiche technique.

**Mise en œuvre:** Mélanger avant l'utilisation et préparer avec de l'eau propre à la consistance nécessaire à la mise en œuvre. Peut être dilué avec max. 5 % d'eau propre. Fixit 782 Compact est appliqué au pinceau ou au rouleau.

**Traitement ultérieur:** Lors de conditions météorologiques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger la couche fraîche (ombrager et protéger contre la pluie battante etc.).

**Stockage:** Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière). Période de conservation: min. 12 mois.



# Fixit 782 Compact

## Peinture armée

---

### Certificats:



---

### Autres indications:



---

**Remarques particulières:** Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C jusqu'à max. +30 °C (air et support).  
Ne pas utiliser à l'intérieur.  
Le délai d'attente entre la 1ère et la 2ème couche est de min 24 heures.  
Après usage nettoyer immédiatement les outils avec de l'eau.

---

**Dispositions générales:** Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.