

RÖFIX XPS-R 035

Pllakë izoluese perimetrike

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Polesterol i ekstruzionuar-shkumë e ngurtësuar me sipërfaqe me ndarje për rrethimin izolues.

Karakteristikat:

• Izolim termik

Përpunimi:

Të dhëna teknike					
SAP-Art. Nr.:	2000148774	2000148775	2000148776	2000148777	2000148779
NAV-Art. Nr.:	111330	111332	111334	111336	111342
Lloji i paketimit					
Njesi per palete	20 Copë/Nj.	12 Copë/Nj.	9 Copë/Nj.	8 Copë/Nj.	5 Copë/Nj.
Sasi për njësi	15 m ² /Nj.	9 m ² /Nj.	6,75 m ² /Nj.	6 m ² /Nj.	3,75 m ² /Nj.
Trashësia	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	80 mm
Gjerësia	125 cm				
Lartësia	60 cm				
Përcjellshmëria termike	0,035 W/mK				
Dendësia bruto	ca. 30 kg/m ³				
Temperatura e bazamentit	> 5 °C				
Reaksioni ndaj zjarrit	E (EN13501-1)				

SAP-Art. Nr.:	2000148780
NAV-Art. Nr.:	111344
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	4 Copë/Nj.
Sasi për njësi	3 m ² /Nj.
Trashësia	100 mm
Gjerësia	1.250 mm
Lartësia	600 mm
Përcjellshmëria termike	0,035 W/mK
Dendësia bruto	ca. 30 kg/m ³
Temperatura e bazamentit	> 5 °C
Reaksioni ndaj zjarrit	E (EN13501-1)

Kushtet e punimit:


Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Këshilla në rast reziku:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Magazinimi:

Magazinojeni në vënde të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita).
Koha e magazinimit min. 12 muaj.



ROFIX XPS-R 035

Pllakë izoluese perimetrike

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.