



Fixit 504



Malta secca C25/30 0-4 mm

Impiego: Fixit 504 malta secca adatta a piccoli lavori di betonaggio, al riempimento di elementi costruttivi, al riempimento di soglie e telai di porte e lavori esterni.

- Caratteristiche:**
- Lavorazione facile
 - Polivalente
 - Miscela omogenea
 - Disponibile in silo con pompa
 - Rapidità di esecuzione

Lavorazione:



Dati tecnici		
Cod. art.	181011504	181022504
Stabilimento		Bex
Imballaggio		
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 4 mm	
aggiunta d'acqua	ca. 3,5 l/sacco	ca. 140 l/t
Resa	ca. 13 l/sacco	ca. 530 l/t
Tempo di lavorazione	ca. 60 min	
Nota relativa al tempo di lavorazione	A una temperatura di applicazione ca. +20 °C	
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	2'150 kg/m³	
Classe di resistenza alla compressione	C25/30	
Classi di esposizione	XC3	
Classi di consistenza	F3	
Contenuto di cloruro	Cl 0,10	
Resistenza all'RAA	Resistente all'RAA secondo SIA MB 2042, aggregato	

- Composizione:**
- Leganti: cemento
 - inerti: arenaria calcarea di granulometria 0 - 4 mm
 - Additivi: nessuno

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Lavorazione: Miscelare Fixit 504 2-3 minuti con acqua pulita con miscelatore. A partire dal silo, regolare l'aggiunta di acqua necessaria e miscelare con miscelatore orizzontale. Dopo la messa in opera del beton, adottare adeguate misure per compattare accuratamente il beton. In seguito eseguire la finitura richiesta (tirare alla staggia, talocciare, lisciare).

Trattamento ulteriore: La superficie di calcestruzzo fresco va immediatamente protetta dal pericolo di un'asciugatura troppo rapida per effetto del sole e/o del vento nonché dall'eventuale azione del gelo. In caso di temperature attorno allo zero vanno osservate le misure di sicurezza invernale previste dalla norma SN EN 206-1.

Prescrizioni di sicurezza: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.



Fixit 504

Malta secca C25/30 0-4 mm

Osservazioni particolari: Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.