



Fixit 461


Spatulage d'assainissement blanc

Utilisation: Fixit 461 est utilisé comme spatulage d'assainissement sur les supports enduits ainsi qu'avec le treillis d'armature 7x7 comme couche intermédiaire du système d'assainissement des fissures à base minérale. Le support doit être propre, sec et porteur.

- Propriétés:**
- Pratique et applicable de manière universelle
 - Peut être appliqué à la machine pour un assainissement économique
 - Assainissement sûr des fissures pour la rénovation
 - Haut degré au blanc pour une application agréable
 - Comme enduit de finition et de structure

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	2000634210
Type d'emballage	
Unités par emballage	40 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Adjonction d'eau	env. 7,5 l/sac
Consommation	env. 1,2 kg/m ² /mm
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min
Épaisseur de couche	2 - 10 mm

- Composition:**
- Liants : ciment blanc, chaux hydratée
 - Agrégats : sable de marbre
 - Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneurs d'air, d'adhérence, hydrofuges, fibres

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Mélanger Fixit 461 une première fois avec un brasseur. Pour permettre aux agents d'adhérence de développer toute leur efficacité, laisser reposer au moins 5 minutes avant de le mélanger une deuxième fois. Pour l'enrobage, le treillis d'armature 7x7 doit se chevaucher d'au moins 10 cm au niveau des joints. Pour les couches consécutives avec des crépis de finition à base minérale, rendre Fixit 461 rugueux avec un balai avant le séchage. La structure du treillis d'armature doit être à peine visible.

Traitement ultérieur: Lors de conditions météorologiques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger la couche spatulage d'assainissement fraîche (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante etc.).

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 12 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats:



Autres indications:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).



Fixit 461

Spatulage d'assainissement blanc

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.