



FOLBIT 800

Vloeibare film

Parameters: Vloeibare afdichtmassa met één component, op basis van acrylharsdispersie. Voor het uitvoeren van waterdichte isolatie, intern, op ondergronden zoals beton, cement-kalk pleisters, gips ondergronden, dekvloeren, ook voor vloerverwarming en andere ondergronden. Na drogen vormt het een naadloze, duurzame, elastische, isolerende coating. Voor binnen- en buitengebruik.

- Properties:**
- Totaal waterdicht
 - Hoge hechtingsgraad
 - Hoge elasticiteit
 - Maakt krassen onzichtbaar
 - Eén component
 - Gemakkelijk te verwerken
 - Voor natte ruimtes
 - Vorstbestendig

Gebruikswijze:



Technische gegevens			
Art.nr.	8795	1417	1416
Type verpakking			
Hoeveelheid in de verpakking	4 kg	7 kg	21 kg
Unit per pallet	100 stuk/pallet	80 stuk/pallet	33 stuk/pallet
Kleur	blauw		
Verbruik	ca. 1,4 kg/m ² /mm		
Droogtijd	ong. 3 uur (bij een temperatuur van +20 °C)		
Laagdikte	0,5 - 3 mm		
Verbindingstijd	ca. 18 h		
Mogelijkheid om verdere werkzaamheden uit te voeren	nach 18 h		
Mogelijkheid om verdere lagen aan te brengen	nach 18 uren		
Hechting (Beton)	≥ 0,5 MPa		
Bestendig tegen de werking van water	≥ 0,5 N/mm ²		

Het product voldoet aan: • EN 14891

- Samenstelling:**
- Waterdispersie acrylpolymeer
 - Minerale vullers
 - Veredelende toevoegingen

Vorbereiding van de ondergrond: Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. In de hoeken en buisdoorvoeringen etc. tussen de lagen band of afdichtingflenzen gebruiken

Soorten ondergrond:

Cement-kalkpleister: In het geval van groot absorptievermogen GRUNTOLIT-W 301 als grondverf gebruiken.

Beton, gewapend beton: Direct te gebruiken

Gips pleister: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5

Gipsplat: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5

Cementen dekvloeren: In het geval van groot absorptievermogen GRUNTOLIT-W 301 als grondverf gebruiken.

Anhydriet dekvloeren: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5



FOLBIT 800

Vloeibare film

Vorbereiding van het product:	Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen.
Gebruikswijze:	Het mengsel aanbrengen met kwast of roller, in ieder geval twee lagen met een interval van 3 uur.
Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de lucht, de ondergrond en het product. De ondergrond moet dragend, compact, stabiel, gereinigd zijn en eventueel zijn voorbehandeld met GRUNTOLIT-W of 301 GRUNTOLIT SG-302.
Opmerkingen voor de uitvoering:	Op de FOLBIT 800 isolatie gebruik maken van elastische lijm voor tegels. Bij dilatatievoegen tussen de lagen isolatiestroken gebruiken. Verdere werkzaamheden 18-24 uur na het toepassen van de isolatie uitvoeren
Opslag:	Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, verwijderd van hitte- en vorstbronnen.
Algemene aanwijzingen:	Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.