



Creteo® Standard 999

Beton/Estrih C20/25 - CT C20-F4

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.


Područja primjene:

Za postavljanje podnih ploča, malih temelja, nadvoja za vrata i prozore, zidova u vrtovima, kao i za vezane i plivajuće estrihe.

Svojstva:

• Beton: Plastična obrada

Ugradnja:



Tehnički podaci			
SAP šifra:	2000569289	2000150848	2000693432
ERGO	38425		
Vrsta pakovanja			
Jedinica po paleti	54 Jed/pal. (IT)		
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed	30 Kg/jed	1.000 Kg/jed
Granulacija	0 - 4 mm		
Izdašnost u litrama	oko 12,5 l/jed	oko 15 l/jed	oko 500 l/t
Potrošnja	oko 550 l/t		
Izdašnost	oko 12,5 l/jed	oko 15 l/jed	oko 500 l/t
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.		
Specifična gustoća svježeg maltera (EN 1015-6)	oko 2.200 kg/m ³		
Nasipna gustoća (B3345)	oko 1.700 kg/m ³		
Spec. kapacitet topline	oko 1 kJ/kg K		
Pritisna čvrstoća (28 d)	≥ 25 MPa		
Čvrstoća pri savijanju	≤ 4 MPa		
E - modul	oko 30 GPa		
Razred konzistencije	F3		
Sadržaj klorida	≤ 0,1 %		
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.		
Reakcija na požar	Klasa A1		
Udio vode	oko 0,13		
Težina	25 kg		

Sastav:

- Cement
- Klasirani pijesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade:

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.

Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Priprema materijala:

Nakon uvođenja beton je adekvatnim postupkom potrebno rasporediti (pritiskanjem, vibriranjem ili treskanjem).

Potrebna količina vode estrih: 2,1 lit/25 kg (8,5%/25 kg). Potrebna količina vode beton: 3,1 lit/25 kg (12,5%/25 kg).



Creteo® Standard 999

Beton/Estrih C20/25 - CT C20-F4

Ugradnja:	Racionalnost ugradnje postiže se upotrebom protočne miješalice za beton.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.
Upute za ugradnju:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Beton mora biti ugrađen u roku sat vremena od dodavanja vode.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe 12 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.
Opšte napomene:	Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.