



VKF Hagelschutz Nr. 31510

Inhaber /-in
Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Schweiz

Hersteller /-in
Greutol AG
8112 Otelfingen
Schweiz

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Greutol GreoTherm System M, Combi-Putz 488

Beschreibung
Anstrich: GreoColor OptiTop weiss, zweifacher Anstrich.
Deckputz (Oberputz): Silikonharzdeckputz 361 aussen Vollabrieb, Körnung 2.0 mm, d = 2.0 mm.
Grundierung/Voranstrich: GreoPrime Voranstrich Uni.
Armierung: Greutol Armierungsgewebe 7x7 mm.
Grundputz (Unterputz): Greutol Combi-Putz 488, d = 4.3 mm (Fläche) bis d = 4.8 mm (Kante).
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 6.3 mm (Fläche) bis d = 6.8 mm (Kante).
Dämmstoff: Greutol Steinwolleplatte, 120 mm, Dämmplatte geklebt, ohne mechanische Befestigung.
Der Probekörper wurde mit einem Panzerprofilwinkel geprüft.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H323' (30. November 2020)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 23.12.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch