



# RÖFIX 960

Malter/mort za glinene peći

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:** Za žbukanje zidanih kamina i peći. MDŽ: 10 mm. TČ: najmanje 1,5 N/mm<sup>2</sup>.  
Više odn. niže temperature negativno utječu na proces vezivanja.  
Kamin mora imati optimalnu temperaturu

**Svojstva:**

- Dobra obradivost
- jednostavna ugradnja zidarskom mistrijom

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000150819
NAV šifra:	118316
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	48 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed
Granulacija	0 - 1,6 mm
Potrošnja	oko 10 kg/m <sup>2</sup> /cm
Izdašnost	oko 10 kg/m <sup>2</sup> /cm
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Nasipna gustoća suhog morta	oko 1.796 kg/m <sup>3</sup>
Toplotna provodljivost λ10,suho (EN 1745:2002)	0,82 W/mK (tablična vrijednost) Za P=50%
Toplotna provodljivost λ10,suho (EN 1745:2002)	0,89 W/mK (tablična vrijednost) Za P=90%
Pritisna čvrstoća (28 d)	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

**Sastav:**

- Vapno
- Klasirani pijesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Mineralna baza

**Uslovi obrade:** Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

**Podloga:** Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscjetavanja itd.

**Napomene:** Prati samo s vezivnim žbukama nikada čistom vodom

**Upozorenja:** Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

**Upute za ugradnju:** Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Svježi mort ugraditi u roku 2 sata. Minimalna debljina: 10 mm.



## ROFIX 960

Malter/mort za glinene peći

---

**Skladištenje:**

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.

Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EZ pri +20 °C, 65 % r.v.z.

---

**Opšte napomene:**

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

ROFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.ba](http://www.roefix.ba) ili zatražite u našim poslovnicama.

Obratiti pažnju na važeće nacionalne norme.