



RÖFIX Polymer

Višenamjenska masa za zaptivanje i lijepljenje

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih drugih.

Područja primjene:

Hydroizolacijska masa i ljepilo za različite materijale u cijelom kućanstvu.

Dobra prionjivost na različite podloge, ponajprije na lim (npr. aluminium, bakar, cink), emajlirane površine, drvo, beton, keramika, kamen, temeljni malter, bitumen, laka drvena vlakna i različiti umjetni materijali.

Lijepljenje kuteva toplinsko-izolacijskih ploča kod većih debljina izolacije (npr. EPS, PLUTO, PIR i dr.).

Za lepljene spojeve koji nisu kruti i za neupijajuće površine gdje je potrebno trenutno prljanje na mokro (npr. lepljenje lajsni za sokl na izolacionim fasadama, takođe na unutrašnjim zidovima, na plastične profile kao npr. završne lajsne na plafonima ili metalne profile kao npr. zaštitni ugaonik od plemenitog čelika itd.).


Materijal se može upotrijebiti na vanjskom području za lijepljenje pločica na podnožju. Treba obratiti pažnju na rad na suhoj podlozi i do potpunog isušivanja ne smije doći u kontakt sa vodom (npr. kiša).


Za smanjivanje naknadnog širenja EPS i PIR fasadnih izolacijskih ploča kod lijepljenja PU pjenom.

Svojstva:

- Trajna hidroizolacija otporna na vremenske uslove.
- Trajno elastičan
- Brzo početno prljanjanje
- Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama
- Upotrebljivo i za drvene podloge
- Dozvoljeno za prirodni kamen i mramor
- UV-stabilno

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148290
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	20 Jed/kut
Količina u jednom pakovanju	290 ml/jed
Boja	bijela
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Ukupna dozvoljena deformabilnost fuge	25 %
Temperatura podloge	> 5 - < 30 °C
Reakcija na požar	E (EN13501-1)

Sastav:

- Hibridni polimer

Uslovi obrade:

Za vrijeme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.

Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga:

Podloga mora biti suha, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno gruba i nosiva, bez iscvjetavanja i razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl.

Podloga smije biti vlažna, ali ne smije biti mokra.

Dozvoljene su samo ravne podloge.



RÖFIX Polymer

Višenamjenska masa za zaptivanje i lijepljenje

Ugradnja:	Pištoljem za nanošenje proizvod nanijeti na površinu koja se lijepi. Element koji želimo zalijepiti pritisnuti direktno na nosivu podlogu. Potreban je poštolj za kartuše.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.
Upute za ugradnju:	Vrijeme stvaranja kožice je oko ca 10 min. Potpuno stvrdnjavanje kod debljine od ca 2 mm/danu (normalna klima 23/50). Kod lijepljenja izolacionih materijala s porama ili vlaknima (kao npr. pluto na pluto, mineralna vuna na mineralnu vunu) preporučuje se nanos ljepila s obje strane (2x tanko). Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme sušenja. Veće debljine slojeva sprječavaju sušenje i time funkcionanost proizvoda. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.
Skladištenje:	Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.
Opšte napomene:	Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.