



ROFIX NHL5

Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1

Правни и технически указания: При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение: Свързващо средство, без цимент, за мазилки и хоросани, специално препоръчано за поддържане на паметници.
От естествено находище и изпечена при умерен процес хидравлична вар съгласно EN 459-1.

Свойства:

- Природна, екологична суровина
- Отлична обработваемост
- Силно паропропусклива

Начин на обработка:



| Технически данни | |
|------------------------------|---|
| SAP-Art. Nr.: | 2000154697 |
| ERGO | 18590 |
| Вид опаковка (ОП) | |
| Единици на пале | 40 Опак./палет |
| Разфасовка | 25 Kg/опак |
| Разход/покривност | в зависимост от смесването при мазилки/разтвори |
| Указание за разходните норми | Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка. При първоначално полагане и при големи площи се правят мострени участъци. |
| Насипна плътност (B3345) | ок. 520 kg/m ³ |
| Якост на натиск (28 d) | ≥ 5 N/mm ² (EN 459-1) |
| Строителна варова група | NHL5 |
| Сертификати от изпитване | Институт за изследвания на вар и хоросани, Кьолн |
| Информация за опаковката | Във влагозащитени хартиени торби. |
| Температура на основата | > 5 - < 25 °C |

Основа на материала:

- Природна хидравлична вар - NHL съгласно EN 459-1
- Използва се при опазване паметниците на културата, тъй като е напълно минерален, не съдържа цимент и е хидравличен.
- Без синтетични добавки

Условия по време на обработка: По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не трябва да е под +5 °C или над +30 °C.
По време на обработката и фазата на стягане на материала, най-малко 7 дни, да се пази от замръзване.

Съвети за безопасност: Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Съхранение: На сухо място, върху дървени скари.
Срок на годност: минимум 6 месеца.



RÖFIX NHL5

Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.

Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит.

Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.

Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.

Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.

Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.