



## Creteo® Repair CC 130 Rapid

Mortier de raggrèage du béton R3

### Avis juridiques et techniques:

Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

### Domaines d'application:

Mortier de substitution pour béton très performant, prise rapide, armé de fibres à base minérale avec agent adhésif, mise en œuvre en une ou plusieurs couches.  
Employé pour protéger et réparer les structures portantes en béton conformément à la norme EN 1504-3. Remplacement du béton pour complément de section, renforcement, augmentation de la couverture de béton, remplacement du béton contaminé.  
Le produit peut être appliqué sur des surfaces horizontales et verticales ainsi qu'en hauteur. Grâce à sa résistance aux sulfates, le mortier est indiqué pour la remise en état de canaux et stations d'épuration.  
Des additifs spéciaux ne peuvent être ajoutés qu'avec l'accord du fabricant.

### Propriétés:

- Bonne adhérence
- Résistant à l'humidité constante
- Résistant aux sulfates
- Résistant au gel et au sel de déverglaçage XF4
- Appliquée à la main
- Classe de mortier/béton : PCC
- Prise rapide
- AAR-résistant en raison Microbartest
- Mortier de classe R3

### Mise en œuvre:



Données techniques	
SAP-Art. Nr.:	2000152505
Type d'emballage	
Unités par emballage	24 unité/pal
Quantité par unité	20 kg/unité
Granulométrie	0 - 0,8 mm
Rendement au litre	env. 11,2 l/unité
Consommation	env. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm
Rendement	env. 11,2 l/unité
Quantité d'eau nécessaire	env. 3,9 l/unité
Épaisseur de couche	> 3 - max. 45 mm
À propos de l'épaisseur	par couche
Résistance à la compression (1 d)	≥ 15 MPa
Résistance à la compression (7 d)	≥ 25 MPa
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 35 MPa
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction (28 jours)	> 1,5 MPa
Module d'élasticité	25 GPa 28 jours
Homologation	Hartl SARL. Homologué selon EN 1504-3



## Creteo<sup>®</sup>Repair CC 130 Rapid

Mortier de raggrèage du béton R3

Données techniques	
SAP-Art. Nr.:	2000152505
Contrôle	Contrôle externe par une station d'essai accréditée. Le contrôle de la production de la propre usine est assuré en labo et garantit une composition homogène.
Retrait libre	0,263 mm/m
Pénétration d'ions de chlorure	≤ 0,6 %
Tolérance aux changements de température	R3/≥ 1,5 MPa, avec exposition au gel et au sel de déverglaçage XF4
Résistance à la carbonatation	rempli
Comportement au feu	A1

**Base du matériau:**

- Ciment
- Additifs pour l'amélioration des caractéristiques de mise en œuvre
- Sables classés
- Charge: fibres spéciales

**Conditions de mise en œuvre:**

Pendant les phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et celle du support ne doit pas être inférieure à +5 °C et ne pas dépasser +30 °C.  
En cas de températures élevées, le matériau doit être conservé dans un lieu frais et doit être utilisée de l'eau de mélange froide.  
À basse température, le matériau doit être conservé dans un lieu chaud à l'abri du gel et l'eau de mélange doit être chauffée à au moins +25 °C.  
Jusqu'au séchage complet, protéger du gel, pour éviter un séchage trop rapide (lumière directe du soleil, vent) et des humidités directes (pluie).

**Support:**

Le support doit être sans poussière, sans gel, absorbant, plan, suffisamment rugueux et porteur ainsi que sans efflorescences et agents séparateurs comme huile de coffrage et analogue.  
La préparation du support doit être exécutée conformément à la norme EN 1504-10. Le support en béton doit être préalablement mouillé de façon appropriée et en temps utile.  
Éliminer toute trace de pellicule d'eau lors de l'application du Mortier d'égalisation pour élément en béton.

**Préparation:**

Mélanger le mortier de réparation pour le béton en une masse homogène avec la quantité d'eau indiquée et avec la technique mécanique adaptée.  
Une fois durci, le mortier frais ne peut pas être mélangé avec de l'eau de nouveau.

**Mise en œuvre:**

La surface peut être tirée à la latte et frottée pendant le délai de la mise en œuvre.  
Commencer par reprofiler les défauts et ensuite appliquer l'épaisseur de couche requise.  
Les joints du support doivent absolument être repris et façonnés.  
Un traitement ultérieur suffisant selon norme est indispensable.

**Avertissements:**

Chaque système de protection de surface certifié et homologué selon EN 1504-2 peut être posé sur tous les mortiers de mise en état CreteoRepair (R2, R3, R4).  
Produit d'imprégnation hydrophobisant: CreteoRepair CC 171  
Revêtement, peinture: CreteoRepair CC 173  
CreteoRepair CC 179 Protection contre l'évaporation avec une plus grande efficacité est particulièrement adaptée comme post-traitement si aucun système de protection de surface n'est appliqué ultérieurement.  
Lors d'une application horizontale il est possible d'appliquer une épaisseur de 75 mm en une seule étape de travail.

**Avertissement relatif aux dangers:**

Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément.  
Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.

**Consigne de mise en œuvre:**

Ne pas utiliser le matériau d'anciens emballages entamés et ne pas le mélanger à du matériau frais.



## Creteo® Repair CC 130 Rapid

Mortier de raggrèage du béton R3

---

<b>Stockage:</b>	Conserver au sec et sur des palettes en bois. Période de conservation: min. 12 mois conformément à la Directive 1907/2006/EG annexe XVII à +20 °C et 65 % d'humidité relative.
<b>Remarques générales:</b>	<p>Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.</p> <p>Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques.</p> <p>Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit correspond bien à l'usage prévu.</p> <p>Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante.</p> <p>Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits.</p> <p>La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales.</p>

---