




HASIT Mosaikputz BASIC

Mosaikputz

Anwendungsbereiche: Werksgemischter, gebrauchsfertiger Struktur-Oberputz mit „MultiColor- bzw. Waschputz-Effekt“. Zum Aufbringen einer dünnen Schicht Putz innen und außen. Nach dem Trocknen bildet die Folie eine flexible, mechanisch widerstandsfähige und dauerhafte Farbe.

- Eigenschaften:**
- Lösemittel- und weichmacherfrei (L.F.)
 - Grosse Farbtonauswahl
 - Dampfdiffusionsoffener als herkömmliche Reinacrylatsysteme
 - Wasserunlöslich
 - Leicht zu verarbeiten

Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000006946
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Körnung	0 - 1,8 mm
Verbrauch	ca. 5 kg/m ²
Verarbeitungszeit-Tipp	Zur Vermeidung von Farbunterschieden und Putzansätzen nicht mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten.
Trockenrohichte	ca. 1.600 kg/m ³
pH-Wert	ca. 8,5
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$	ca. 0,7 m ² K/W
Spez. Wärmekapazität	ca. 1 J/kg K

- Materialbasis:**
- Dispersionsbindemittel
 - Quarzsand (coloriert)

Untergrund: Vor dem Auftragen des Putzes alle Oberflächen mit TYNKOLIT-T 330 oder TYNKOLIT-U340 grundieren. Verunreinigungen, Moose und Algen sind zu entfernen. Hochsaugfähige und staubige Oberflächen sollten vor dem Auftragen von TYNKOLIT-T 330 oder TYNKOLIT-U 340 mit GRUNTOLIT-W 301 grundiert werden.

Untergrund-Eignung: **Armierungsschicht bei Wärmedämmsystemen:** Mit TYNKOLIT-T 330 oder TYNKOLIT-U 340 grundieren
Kalk/Zement-Grundputze: Mit TYNKOLIT-T 330 oder TYNKOLIT-U 340 grundieren
Gipsputze: Mit TYNKOLIT-T 330 oder TYNKOLIT-U 340 grundieren
Gipskartonplatten: Mit TYNKOLIT-T 330 oder TYNKOLIT-U 340 grundieren
Beton: Mit TYNKOLIT-T 330 oder TYNKOLIT-U 340 grundieren

Untergrund-Vorbehandlung: Untergrund mind. 24 Std. vor Aufbringen des Oberputzes mit systemkonformer KREISEL Grundierung mittels Bürste oder Lammfellrolle unverdünnt, vollflächig und satt vorbehandeln.

Zubereitung: Gebrauchsfertiges Produkt.

Verarbeitung: Auftrag erfolgt mittels rostfreier Stahltraufel/Glättkelle gleichmässig von unten nach oben in ca. 1 1/2-facher Kornstärke. Im noch nassen Zustand wird immer in gleicher Richtung mit demselben Werkzeug geglättet.



HASIT Mosaikputz BASIC

Mosaikputz

Verarbeitungshinweis:	<p>Abhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur beträgt die Abbindezeit ca. 3 Tage. Die Durchtrocknungszeit dauert ca. 3 Wochen. Neu beschichtete Flächen müssen bis zum völligen Abbinden vor jeglicher Feuchtigkeitsbelastung durch entsprechende Massnahmen geschützt werden.</p> <p>Hohe Luftfeuchtigkeit und Durchfeuchtung kann eine vorübergehende Trübung (milchig-weiss) zur Folge haben.</p> <p>Zur Vermeidung von Farbunterschieden und Putzansätzen nicht mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten.</p>
Lagerung:	<p>Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C.</p> <p>Lagerung ca. 12 Monate</p>
Allgemeine Hinweise:	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.</p> <p>Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.</p> <p>Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.</p> <p>Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.</p> <p>Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.</p> <p>Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.</p>
