



FÜLLGIPS 690

Universalus gipsinis mišinys

Paskirtis: Gamykloje paruoštas, gipsų, užpildų ir modifikuojančių priedų sausas mišinys. Sumaišytas su vandeniu tampa lengvai dengiama, vienalyte, plastine mase, kuri pasižymi dideliu patvarumu ir plačiu naudojimo spektru. Skirtas mineraliniams pagrindams glaistyti, trūkumams ir įtrūkimams užtaisyti, kabeliams kloti, liejimo darbams ir pan. Taip pat tinka gipso elementams klijuoti prie mineralinių pagrindų ir gipskartonio plokščių siūlėms glaistyti su armavimo juoste. Netinka metalui, stiklui, plastmasei ir drėgniems arba deformuojantiems pagrindams. Nenaudoti ant kalkinių ir kreidinių dažų. Skirtas naudoti patalpose.

Savybės:

- Didelio atsparumo gniuždymui
- Geras sukibimas su pagrindu
- Universalus

Naudojimas:



Techniniai duomenys:	
Prekės kodas	5907418010612
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	20 kg/pak.
Vienetai paletėje	54 vnt./pal.
Spalva	Baltas
Sąnaudos	1 kg/m ² /mm
Rekomenduojamas vieno sluoksnio storis:	0 - 10 mm
Darbo temperatūra	> 5 - < 25 °C

Kiti techniniai duomenys: Tinkamumo laikas sumaišius su vandeniu: apie 1 valandą (esant + 20 °C)

Sudėtis:

- Gipsas
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai

Pagrindo paruošimas: **Plytos ir keramikos blokeliai:** Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301
Betonas, gelžbetonis: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301
Kalkinis - cementinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301
Gipsinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311
Gipso kartono plokštės: Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311

Naudojimas: Pagrindas turi būti sausas, pakankamo tvirtumo, vientisos struktūros, lygus, be dulkių, riebalų, sukibimą silpninančių medžiagų, dažų likučių ir t.t. Tepalų, alyvų likučius nuplauti vandeniu su plovikliu. Apsaugai nuo biologinės agresijos naudoti preparatą nuo grybelio SEPTOBUD 1008, po to mechaniškai nuvalyti. Senus, nubyrėjusius dažų likučius pašalinti, po to paviršių nuvalyti. Labai ar netolygiai sugeriančius ir apdulkėjusius paviršius užgruntuoti preparatu GRUNTOLIT-W 301. Gipsinius paviršius, gipskartonio plokštes užgruntuoti preparatu GRUNTOLIT-K 311. Į 12,7 l šalto vandens palaipsniui beriamas sausas mišinys kartu maišant rankiniu ar mechaniniu būdu (lėtai maišant) ir išmaišoma iki plastinės masės be gumulėlių. Rekomenduojama palaukti 5 minutes (brendimo laikas) ir vėl išmaišyti. Naudoti švarius nerūdijančio plieno įrankius (menteles, glaistikles ir pan.). Pagrindui išlyginti ir trūkumams, įtrūkimams užtaisyti, dengti glaistikle taip, kad visiškai užpildytų ertmes.



FÜLLGIPS 690

Universalus gipsinis mišinys

Naudojimo sąlygos:	Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui.
Pastabos:	<p>Prireikus, dengti kelis kartus, ankstesniam sluoksniui išdžiūvus.</p> <p>Glaistui išdžiūvus, maži nelygumai nušlifuojami smulkaus grūdėtumo švitrinio popieriumi arba šlifavimo tinkleliu.</p> <p>Dekoratyvinėms struktūroms formuoti, priklausomai nuo norimo rezultato, naudoti atitinkamą įrankį (glaistyklę, struktūrinius volelius, teptukus, šepetčius, ir pan.).</p> <p>Paruoštą masę sunaudoti prieš pradėdant kietėti, t.y. per 1 valandą nuo paruošimo.</p> <p>Sukietėjusios masės negalima maišyti su vandeniu ir šviežiu gipso mišiniu.</p>
Sandėliavimas:	Iki 6 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausose vietose ir nepažeistoje originalioje pakuotėje.
Bendroji informacija:	<p>Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį.</p> <p>Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.</p>