

RÖFIX d.o.o.
Cikava 55, 1290 Grosuplje
Tel.: +386 (0)1/781 84 80
Fax.: +386 (0)1/781 84 99
office.grosuplje@roefix.com

roefix.com

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM



Creteo[®] Gala CC 644

Malta za fugiranje ploščic

Ko je delo treba opraviti hitro in enostavno!

Malta za fugiranje ploščic – Creteo®Gala CC 644

Za fugiranje (**brez predhodnega mešanja**) naravnega in umetnega kamna, plošč in klinkerja na zunanjih podlagah, ki so izpostavljene manjšim obremenitvam (pešcem in občasnemu prehodu osebnih vozil). Možnost vezanih ali mešanih tehnik vgradnje. Primerno za sanacijo izpranih in/ali odlomljenih fug.

Kratek prikaz vgradnje



1 Posujte



2 Razporedite




3 Vstavite



4 Zmočite z vodo



5 Očistite



6 Očistite

Za podrobna navodila namestitve in informacije o uporabi glejte veljavni tehnični list in varnostni lis izdelka. Na mestu namestitve je treba zagotoviti vodno cev (optimalno 3/4 ") in brizgo na kateri je možno uravnjavati curek. Tlak vode mora biti na ravni mestne oskrbe z vodo, vse to pa zaradi možnosti zagotovitve detajlnega in kvalitetnega čiščenja površine.

Prednosti materiala

- preprečuje napad insektov in rast plevela
- UV odporen material, odporen na vremenske razmere
- enokomponentna malta
- po sušenju se strdi, ne pije (ne prepušča vode)
- enostavna namestitev: vs-tavite, namočite, očistite
- odporna proti zmrzali in trosilni soli (<56 ciklov)
- uporaba razreda N 1 in N 2 (zasebna uporaba)
- globina fuge 10 -100 mm

Tehnični parametri

Granulacija	0-1,5 mm
Barva	temno siva
Širina fuge	5-25 mm
Odporen na dež	po 4h
Poraba	odvisno od širine fug, velikosti globine oblog in fug
Temperatura vgradnje	+5 °C do +30 °C
Tlačna trdnost	≥ 10 N/mm ²
Prehodno	12 h
Popolnoma obremenjeno	1 d

Osnovna sestava materiala

- posebna kombinacija veziv
- pesek za injektiranje optimirane presejalne linije, posušene v pečeh
- mineralni dodatki

Rok uporabe

Min. 12 mesecev od datuma proizvodnje

