



RÖFIX AP 300

Koncentrat

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Univerzalno primenjivi predpremaz za pripremanje jako upijajućih podloga i podloga sa neujednačenih upijanjem ili peskovitih mineralnih podloga, pre nanošenja hidroizolacionog sistema, mase za izravnavanje podova (cementna na cementnu, sveže u sveže) ili postavljanja pločica na unutrašnjim i spoljašnjim podlogama.

Karakteristike:

- Bez rastvora i bez omekšivača
- Brzo suši
- podesno za podno grejanje

Ugradnja:



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000953463	2000953464
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti	360 Jed./pal.	90 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	1 l/jed.	5 l/jed.
Potrošnja	oko 0,2 l/m ²	
Napomena o potrošnji	Ovisno o upojnosti podloge između 150 i 250 ml/m ²	
Gustina	oko 0,98 kg/l	
pH-vrednost	oko 8	
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C	

Sastav: • Disperzivno vezivo

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Napomene: Granične vrednosti propisane od EU: (Kat. II A/g) / 30 g / L (od 2010) Ovaj proizvod sadrži < 30 g / L VOC

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Uputstva za ugradnju: Vrijeme sušenja ovisi o podlozi i slojevima koji slijede (vidi tehničke listove RÖFIX estrisi, mase za izravnavanje podova i RÖFIX ljepila za keramiku). Kod podloga koje sadrže gips treba se pridržavati min. vreme sušenja od 12 sati odnosno max. 24 sata.

Skladištenje: Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe najmanje 12 meseci prema direktivi 1907/2006/EZ Priloga XVII na +20 °C, 65 % r.v.v.



RÖFIX AP 300

Koncentrat

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.