



Fixit 770

Intonaco di finitura a base di calce, per interno

Impiego:

Fixit 770 è un intonaco di finitura da pitturare, applicabile su sottofondi a base cemento, calce e gesso all'interno. Il sottofondo deve essere pulito e portante. Prima dell'applicazione dell'intonaco di finitura, i pannelli da costruzione a secco e i lastre di gesso lisciare completamente la superficie o applicare uno strato di fondo preliminare Fixit 475 Strato di fondo per intonaci minerali. Su tutti gli altri supporti si consiglia di applicare preventivamente uno strato di fondo.

Caratteristiche:

- Minerale
- Numerose strutture
- Permeabile al vapore
- Applicazione rapida, facile e sicura
- Su gesso, calce e cemento
- Rendimento elevato
- Diverse granulometrie
- Da pitturare
- Certificato ECO

Lavorazione:



Dati tecnici

| Cod. art. | 181011770V1 | 181011770V15 | 181011770V2 | 181011770N1 | 181011770N15 |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Imballaggio | | | | | |
| Unità per bancale | 40 unit/Pal. | | | | |
| Quantità per unità | 25 kg/cf. | | | | |
| Granulometria | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 1 mm | 1,5 mm |
| Struttura granulometria | Struttura piena | Struttura piena | Struttura piena | Struttura striata | Struttura striata |
| Aggiunta d'acqua | 8 - 9 l/sacco | | | | |
| Consumo | ca. 1,8 kg/m ² | ca. 2 kg/m ² | ca. 2,2 kg/m ² | ca. 1,8 kg/m ² | ca. 2 kg/m ² |
| Tempo di lavorazione | ca. 90 - 120 min | | | | |

| Cod. art. | 181011770N2 | 181011770V0 |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Imballaggio | | |
| Unità per bancale | 40 unit/Pal. | |
| Quantità per unità | 25 kg/cf. | |
| Granulometria | 2 mm | 0,3 mm |
| Struttura granulometria | Struttura striata | |
| Aggiunta d'acqua | 8 - 9 l/sacco | |
| Consumo | ca. 2,4 kg/m ² | 1,5-2 kg/m ² |
| Tempo di lavorazione | ca. 90 - 120 min | |

Composizione:

- Leganti: calce bianca, cemento bianco
- Aggregati : sabbie silico calcaree
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti


Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.



Fixit 770

Intonaco di finitura a base di calce, per interno

| | |
|----------------------------------|---|
| Lavorazione: | Miscelare Fixit 770 con acqua pulita e applicare a mano. Per migliorare l'aderenza su sottofondi con debole assorbimento, aggiungere all'acqua d'impasto ca. 0,5 litro di Fixit 497 Emulsione per finiture, intonaci e malte, per sacco. |
| Trattamento ulteriore: | In caso di condizioni metereologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere l'intonaco fresco (ombreggiare, proteggere dalla pioggia battente, ecc.). |
| Stoccaggio: | Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto. |
| Certificati: |  |
| Osservazioni particolari: | Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Prima dell'applicazione dell'intonaco di finitura, i pannelli da costruzione a secco e i lastre di gesso lisciare completamente la superficie o applicare uno strato di fondo preliminare Fixit 475 Strato di fondo per intonaci minerali. Su tutti gli altri supporti si consiglia di applicare preventivamente uno strato di fondo. Utilizzare frattazzi di plastica adatti per l'esecuzione di superfici a struttura striata. Per strutture di intonaco fine $\leq 1,0$ mm, il supporto deve essere di livello qualitativo Q3. Essiccazione Il tempo di presa di Fixit 770 dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. Le basse temperature e / o l'umidità elevata dell'aria ritardano l'essiccazione. A una temperatura dell'aria e del supporto di + 20 ° C e un'umidità relativa dell'aria del 65 %, i lavori di verniciatura possono iniziare dopo circa 10 giorni. Fixit 770 deve essere verniciato solo dopo una carbonatazione sufficiente e completa. |
| Disposizioni generali: | La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici. |