



REIBEPUTZ 061

Mineralinis tinkas

Paskirtis:

Dekoratyvinis mineralinis tinkas pagamintas mineralinių rišančiųjų, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų pagrindu. Sumaišytas su vandeniu, tampa vientisa, lengvai dengiama tinko mase, skirta plonasluoksniams tinkavimui. Išgaunamas lietučio (reibeputz) piešinys. Produktas yra Kreisel Wärmedämm-System PS ir Kreisel Wärmedämm-System MW termoizoliacinių sistemų sudedamoji dalis. Sukietėjęs yra atsparus vandeniui ir šalčiui, gerai praleidžia garus bei puikiai sukimba su pagrindu, yra elastingas ir atsparus atmosferos poveikiui. Reikėtų naudoti visą šilumos izoliacijos sistemos gaminių komplektą. Tinkuojamus plotus sujungti jiems dar neišdžiūvus, t.y. „šlapias ant šlapio“. Tinkui pilnai išdžiūvus, dažoma KREISEL fasadiniais dažais. Dekoratyvinio tinko džiūvimo laikas, esant palankioms oro sąlygoms (palankiomis oro sąlygomis yra laikoma oro temperatūra +20 °C, ir santykinė oro drėgmė iki 65 %) yra apie 72 val. Esant nepalankioms oro sąlygoms (žemesnė temperatūra, didesnė santykinė oro drėgmė), tinko džiūvimo laikas gali labai ženkliai prailgti. Tokiu atveju galima dažyti tik tinkui pilnai išdžiūvus.

Savybės:

- Išdžiuvęs ypač baltos tolygios spalvos
- Dažomas
- Sukietėjęs yra labai tvirtas
- Atsparus šalčiui ir drėgmei
- Ypač laidus garams
- Atsparus UV spinduliams

Naudojimas:**Kiti techniniai duomenys:**

Tirpus chromo VI kiekis: ≤ 0,0002 %
Maišymo su vandeniu proporcija: maždaug 6,5 litro vandens 25kg sauso mišinio
Tinkamumo laikas sumaišius su vandeniu: apie 2 valandas (esant +20 °C temperatūrai)
Užtrynimo laikas: iki 20 minučių

Sudėtis:

- Baltas portlandcementis
- Marmuro grūdėliai
- Kalkės
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai

Pagrindo paruošimas:

Šiltinimo sistemos armavimo sluoksnis: Gruntuoti su TYNKOLIT-T 330
Kalkinis - cementinis tinkas: Gruntuoti su TYNKOLIT-T 330
Gipsinis tinkas: Gruntuoti su TYNKOLIT-T 330
Betonas, gelžbetonis: Gruntuoti su TYNKOLIT-T 330
Gipso kartono plokštės: Gruntuoti su TYNKOLIT-T 330

Naudojimas:

Tinko skiedinys mentele ar glaistykle (nerūdijančio plieno) dengiamas ant pagrindo storių, atitinkančių grūdo dydį. Užteptą perteklių pašalinti tais pačiais įrankiais. Braukiant tiesiais ar sukamaisiais judesiais sudaroma norima paviršiaus faktūra. Pageidaujamai faktūrai sudaryti naudojama plastikinė mentelė ar glaistyklė. Šviežiai tinkuotus paviršius saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, šalčio, vėjo ir lietaus. Esant nepalankioms oro sąlygoms naudoti pastolių dangalus. Tinko skiedinys mentele ar glaistykle (nerūdijančio plieno) dengiamas ant pagrindo storių, atitinkančių grūdo dydį. Užteptą perteklių pašalinti tais pačiais įrankiais. Braukiant tiesiais ar sukamaisiais judesiais sudaroma norima paviršiaus faktūra. Pageidaujamai faktūrai sudaryti naudojama plastikinė mentelė ar glaistyklė.

Naudojimo sąlygos:

Tinkavimo ir džiūvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebus bei vienalytis. Pagrindas turi būti nesuskilinėjęs, be druskų išnašų ir švarus: nuvalytos dulės, riebalai, dažų likučiai, pelėsis ir dumbliai ar samanės.



KREISEL®

REIBEPUTZ 061

Mineralinis tinkas

Sandėliavimas:

Sausoje ir nepažeistoje pakuotėje ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos