



Fixit 710 Universale

Intonaco di finitura sintetico per esterno

Impiego: Intonaco di finitura in resina sintetica pronto all'uso per facciate convenzionali e facciate isolate con pannelli di polistirene.
Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.
Applicare preliminarmente Fixit 471 strato di fondo Premium.

- Caratteristiche:**
- resistente alle intemperie
 - Diverse tinte e strutture
 - Applicazione semplice e sicura
 - Pronto all'uso
 - Film di protezione contro le alghe
 - Lunga durata
 - Per il sistema SITE e facciate convenzionali
 - Elevata adesione
 - Applicazione economica

Lavorazione:



Dati tecnici				
Cod. art.	181011710V	181011710V15	181011710V2	181011710V3
Imballaggio				
Unità per bancale	24 unit/Pal.			
Quantità per unità	25 kg/cf.			
Granulometria	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struttura granulometria	Struttura piena			
Consumo	1,6–2 kg/m ²	2,2–2,6 kg/m ²	3,0–3,4 kg/m ²	4,1–4,5 kg/m ²

- Composizione:**
- Leganti: dispersione a base di resina sintetica
 - Aggregati: carico di riempimento minerale, sabbia di marmo
 - additivi: conservanti, pigmenti, film protettivo

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Va versato in acqua pulita e poi mescolato. Gli intonaci a base di gesso vanno applicati in un unico strato e su supporti asciutti, altrimenti si possono verificare distacchi.
Stendere nello spessore del granello con una talocchia e strutturare con frattazzo in legno, materia sintetica o polistirolo.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per proteggere la calce per imbiancare fresca (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc...)

Stoccaggio: Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.



Fixit 710 Universale

Intonaco di finitura sintetico per esterno

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Gli intonaci di fondo minerali possono essere rivestiti solo dopo 3 - 4 settimane di attesa, quando sono completamente asciutti.
I particolari costruttivi vanno eseguiti in modo tale da escludere qualsiasi infiltrazione posteriore di umidità.
Fixit 710 è disponibile in bianco naturale o in diverse tinte.
Essiccazione
Dopo circa 24 ore, in condizioni climatiche estive ideali (+20 °C/65 % di umidità relativa dell'aria), l'intonaco di finitura può essere considerato un rivestimento protettivo contro la pioggia. L'essiccazione è puramente fisica per l'evaporazione dell'acqua. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, la resistenza alla pioggia viene ritardata di alcuni giorni, in base alle condizioni climatiche. Fino ad allora, l'intonaco deve essere protetto dalle influenze climatiche. I lavori di verniciatura non devono essere eseguiti fino a quando la finitura non è completamente asciutta.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.