



Fixit 581

Malta di rivestimento 0-3 mm


Impiego: Fixit 581 è particolarmente indicato per il rivestimento di superfici in beton quali pavimenti di autorimesse o cantine, così come l'esecuzione di piccole zoccolature, ecc. Per migliorare l'aderenza, inumidire il supporto con una miscela composta da Fixit 581 e Fixit 497 (proporzione 6 a 1 acqua di impasto e Fixit 497 per sacco di Fixit 581). La miscela della malta di rivestimento in consistenza terra umida, viene in seguito applicata fresco su fresco sul supporto preparato precedentemente.

Caratteristiche:

- Di facile applicazione
- Miscela omogenea
- Polivalente
- Può essere lavorato a mano o a macchina

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011581
Imballaggio	
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Granulometria	0 - 3 mm
aggiunta d'acqua	2,8 - 3,2 l/sacco
Resa	ca. 13 l/sacco
Tempo di lavorazione	90 - 120 min
Spessore	min. 25 mm
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 1'950 kg/m ³
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 20 N/mm ²

Composizione:

- Leganti: cemento
- Aggregati: sabbie di cava di granulometria 0-3 mm
- Additivi: nessuno

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Trattamento preliminare: Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Lavorazione: Mescolare Fixit 581 con acqua pulita, a mano o con impastatrice continua per ottenere una consistenza a terra umida. Leggere variazioni dovute alla quantità dell'acqua di impasto sono tollerate. La malta di rivestimento viene applicata senza pressione sul sottofondo, in seguito compattare con una dama per cemento e lisciare con staggia. Talocciare la superficie a mano o a macchina. Inizialmente inumidire la superficie con acqua.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro il gelo, ecc.).

Prescrizioni di sicurezza: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).



Fixit 581

Malta di rivestimento 0-3 mm

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.