



Multiflexspachtel 588

zementfreie Einbettungsmasse

Anwendungsbereiche: Verarbeitungsfertige, organisch gebundene, zementfreie Einbettungsmasse für die GreoTherm Systeme K und PIR, sowie auf Zementfaserplatten und Schaumglas. Hohe Dehnfähigkeit, gute Standfestigkeit an vertikalen Flächen, leichtes Aufziehen und Glätten.

- Eigenschaften:**
- Sehr gute Verarbeitung
 - Kein Voranstrich bei organischen Deckputzen notwendig
 - Hohe Dehnfähigkeit
 - Gutes Standvermögen
 - Maschinell verarbeitbar
 - Naturweiss

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000578269
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Körnung	0 - 1 mm
Verbrauch	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Verbrauch Armierung	ca. 6 - 9 kg/m ²
Schichtstärke	Armierung 4 - 6 mm
Dichte	ca. 1,6 kg/l
sd-Wert	ca. 0,5 m
Festkörpergehalt	ca. 83 %

- Zusammensetzung:**
- Copolymerisat-Dispersion
 - Mineralische Füllstoffe (Körnung 0–1 mm)
 - Fasern
 - Abgestimmte Zusätze

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende oder kreibende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.

Verarbeitung: Mit Stahltraufel aufziehen. In einer Schichtstärke von 4 - 6 mm aufbringen. Vor einer nachfolgenden Deckbeschichtung muss auf eine genügende Abbinde- und Trocknungszeit geachtet werden. Für Wärmedämmarbeiten, sind die entsprechenden Verarbeitungen vorschrieben richtungsweisend.

Verarbeitungsbedingungen: Die Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur beträgt mind. +5 °C und max. +30 °C (Luft und Untergrund). Die frische Verputzschicht vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Normen 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», 118/243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Norm 243 «Allgemeine Bedingungen für verputzte Aussenwärmedämmung».



Multiflexspachtel 588

zementfreie Einbettungsmasse

Lagerung:	Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde bis 12 Monate haltbar.
Entsorgung:	Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.
Besonderes:	Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.
Schutzmassnahmen:	Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Bestimmungen:	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.