



10
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Rötthis

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

214084
EN 998-2
1139
Normalputzmörtel GP
Normalmauermörtel

Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	ca. 30
Haftzugfestigkeit	ca. 6,0 MPa
Wärmeleitfähigkeit λ_D	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 1,11 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 1,21 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD
Druckfestigkeit	M40
Verbundfestigkeit	0,15 N/mm ²
Chloridgehalt	< 0,1 %