



Fixit 751


Ribé de chaux grasse intérieur, blanc


Utilisation: Fixit 751 est un ribé de chaux grasse pour l'intérieur.
Le support doit être propre et porteur.
Appliquer préalablement Fixit 475 Couche de fond pour crépis minéraux.

Propriétés:

- Chaux grasse, minérale
- Structure blanche et régulière
- Prêt à l'emploi
- Nombreuses structures
- Diverses granulométries

Mise en œuvre:



Données techniques			
N° d'art.	2000144365	2000064748	2000063292
Type d'emballage			
Unités par emballage	24 unité/pal		
Quantité par unité	25 kg/unité		
Granulométrie	0,7 mm	1 mm	1,5 mm
Structure de grain	Ribé plein		
Consommation	env. 1,5 kg/m ²	env. 1,9 kg/m ²	2–2,2 kg/m ²

Composition:

- Liant : chaux grasse
- Agrégats : sable et farine de marbre

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Fixit 751 est prêt à l'emploi.
Bien brasser le matériau avant l'emploi et régler éventuellement la consistance de mise en œuvre en ajoutant de l'eau.
Appliquer à épaisseur du grain avec une truelle inoxydable et structurer à la taloche en bois, en matière synthétique ou en polystyrène.

Traitement ultérieur: Protéger d'un séchage trop rapide et de l'humidité!

Stockage: Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière).
Stockable pour au moins 18 mois.

Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).
Observer les directives de la SUVA sur les données techniques de la sécurité.
Le liant est caustique. Protéger les yeux et la peau.
Recouvrir les éléments de construction en verre, métal ainsi qu'en pierre naturelle et synthétique.
Pour des structures de crépi fin ≤ 1,0 mm, le support doit avoir un niveau de qualité Q3.

Séchage

Le temps de prise de Fixit 751 dépend de la température et de l'humidité relative de l'air. Des températures basses et/ou des humidités de l'air élevées retardent le séchage. À une température de l'air et du support de +20° C et une humidité relative de l'air de 65 %, les travaux de peinture peuvent commencer après environ 10 jours. Il convient toutefois de ne peindre Fixit 751 qu'après une carbonatation suffisante et complète.



Fixit 751

Ribé de chaux grasse intérieur, blanc

Dispositions générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.