



Fixit 564


Rasa Pietra - Malta per giunti di pietre naturali 0-3 mm

Impiego: Fixit 564 è una malta per giunti di pietre naturali e ciottoli. Fixit 564 può essere utilizzato anche come intonaco di fondo o intonaco monostrato su murature in pietra naturale. La malta è leggermente idrofugata. Questa malta non è indicata per le superfici orizzontali.

- Caratteristiche:**
- Resistente al gelo
 - Leggermente idrofugato
 - pompabile
 - Buona aderenza
 - Debole resistenza alla compressione
 - Può essere usato come intonaco di fondo
 - Tecnica rasapietra
 - Miscela omogenea

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011564
Stabilimento	Otelfingen
Imballaggio	
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Granulometria	0 - 3 mm
aggiunta d'acqua	5,5 - 6,5 l/sacco
Resa	ca. 15 l/sacco
Tempo di lavorazione	90 - 120 min
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 2 N/mm ²
Resistenza al gelo	garantita

- Composizione:**
- legante: cemento bianco, calce idraulica, calce bianca
 - Aggregati: sabbia di cava e sabbia frantumata granulometria 0 - 3 mm
 - additivi: sostanze igroscopiche, idrofobizzanti

Generalità: Valgono le normali regole dell'edilizia, le raccomandazioni SIA V178 «Murature in pietra naturale» e i dati della presente scheda tecnica.

Trattamento preliminare: I giunti devono essere puliti, secchi e portanti. La profondità dei giunti deve essere almeno di 2 - 3 cm.

Lavorazione: Mescolare Fixit 564 con acqua pulita, a mano o con impastatrice continua. Quando la consistenza della malta è corretta, non aggiungere ulteriore acqua all'impasto.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro il gelo, ecc.).

Prescrizioni di sicurezza: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). L'utilizzo di una impastatrice a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare un'occlusione eccessiva dei pori d'aria provocando così una perdita di resistenza.



Fixit 564

Rasa Pietra - Malta per giunti di pietre naturali 0-3 mm

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.