



FUGE 701

NANOFUGE pour clinker et pierre

Domaines d'application: Mortier destiné à jointoyer des carreaux, briques et raccords en clinker. Il est possible aussi de faire le jointoiment avec ce produit les carrelages céramiques, en béton, muraux et de sol, posés sur les supports à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. La présence dans sa composition de trass réduit le risque d'efflorescences de sel. Le mortier rend possible l'obtention des joints à fort coefficient de couleur, résistance et adhésion aux bords de briques, carreaux et raccords en clinker. Le mortier peut être appliqué dans le cas où la largeur des jointures est de 5 à 20 mm.

- Propriétés:**
- Haute adhérence
 - Grande résistance mécanique
 - Étanche à l'eau
 - Résistance au gel
 - Prévention d'efflorescences
 - Contient du trass
 - Très bonne résistance à l'abrasion

Mise en œuvre:



Données techniques				
N° d'art.	428677	428678	31705	32241
Type d'emballage				
Quantité par unité	25 kg	10 kg	25 kg	10 kg
Unités par emballage	48 pce/pal	55 pce/pal	48 pce/pal	55 pce/pal
Teinte	teinté	teinté	Blanc	Blanc
Granulométrie	0 - 0,5 mm			
Consommation	4 kg/m ²			
Délai de mise en œuvre	60 min			
Résistance à la flexion	≥ 2,5 N/mm ²			
Résistance à la compression	≥ 15 N/mm ²			
Épaisseur de couche	5 - 20 mm			
Contenu d'un chrome VI soluble	≤ 0,0002 %			
Quantité d'eau nécessaire	env. 3,75 l/sac	env. 1,5 l/unité		
Possibilités d'entrer	env. 24 h			
(EN 13813)	CG2A			

Le produit conforme à: • PN-EN 13888:2010

- Base du matériau:**
- Ciment portland
 - Trass
 - Matières de remplissage minérales
 - Pigments
 - Modification des additifs



FUGE 701

NANOFUGE pour clinker et pierre

Support: Procéder au jointoiment lorsque le mortier collant les carreaux est assez bien lié et séché. En cas de mortiers, il est recommandé de jointoyer après une période de 2 semaines de conditionnement, en cas de jointoiment des carreaux en clinker et céramique posés au moyen du mortier adhésif, ce délai doit être d'au minimum 2 jours (à une température de +20 °C et à l'humidité de l'air de 60 %). Afin de conserver l'homogénéité d'une couleur, les brèches entre les carreaux devraient avoir la même profondeur, être nettoyées du mortier de pose de carreaux restant, de la poussière et d'autres salissures. En cas de carreaux à fort coefficient d'absorption d'eau, mouiller les brèches au moyen d'une éponge humide.

Types de substrats: Carreaux en céramique, en grès, en clinker, en béton et autres: Appliquer directement

	Largeur de joint	Consommation
6,5 x 25 cm	10x10 mm	3,5 kg/m ²
6,5 x 25 cm	15x10 mm	5,3 kg/m ²
7,1 x 24 cm	10x10 mm	3,2 kg/m ²
7,1 x 24 cm	15x10 mm	4,8 kg/m ²

Préparation: Verser un mélange sec petit à petit dans le récipient contenant une quantité appropriée de l'eau froide et propre, en mélangeant manuellement ou mécaniquement avec un mélangeur à faible vitesse jusqu'à obtenir une pâte homogène, sans grains. Laisser mûrir pendant 5 minutes, puis mélanger soigneusement de nouveau. Préparer les parties suivantes du mortier toujours de la même manière parce que le dosage inégal de l'eau peut causer des différences de couleur. Dans le cas où il est nécessaire d'utiliser une partie du contenu de l'emballage, mélanger soigneusement un mélange sec parce qu'au cours du transport il pourrait avoir lieu une séparation des composants. L'utilisation trop importante d'eau pour diluer le mortier peut compromettre la résistance des jointures et leur fissure et engendrer une décoloration. Ne pas mélanger un mortier durci avec de l'eau ou avec du matériau frais.

Mise en œuvre: Verser un mélange sec petit à petit dans le récipient contenant une quantité appropriée de l'eau froide et propre, en mélangeant manuellement ou mécaniquement avec un mélangeur à faible vitesse jusqu'à obtenir une pâte homogène, sans grains. Laisser mûrir pendant 5 minutes, puis mélanger soigneusement de nouveau. Il est recommandé d'utiliser sur une surface de jointoiment un produit du même lot de production. Avant de jointoyer au moyen de mortiers colorés, il faut vérifier si le pigment du mortier ne salit pas de manière permanente la surface de l'élément faisant l'objet du jointoiment.

Conditions de mise en œuvre: Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit.



FUGE 701

NANOFUGE pour clinker et pierre

Avertissements:

Les conditions différentes du séchage, l'utilisation des joints de différents lots de production, l'humidité des subjectiles au-dessous de carreaux, l'absence d'isolation appropriée, etc. peuvent causer des différences de couleur des jointures.

En raison des matières premières naturelles utilisées dans la production du mortier, la couleur des lots de production divers peut être légèrement différente et pour cette raison-là il est recommandé d'utiliser un produit venant du même lot de production sur la même seule façade, surface ou sur le même champ de travail. Les surfaces récemment jointoyées doivent être protégées contre la pluie, la rosée, l'eau chaude, le vent, les courants d'air, l'ensoleillement abondant et le gel pendant 7 jours au minimum. La couleur définitive d'un jointoiment est déterminée après son séchage total et dépend d'une manière d'entretien d'un mortier frais, de l'humidité des éléments de construction au-dessous des carreaux, du climat local. Les conditions différentes du séchage du mortier de jointoiment, l'humidité des subjectiles au-dessous de carreaux, les granulats non lavés de mortiers de construction, l'absence des isolations de construction appropriées ainsi que d'autres facteurs similaires peuvent causer les différences de couleur de jointoiment. Le jointoiment au cours de conditions atmosphériques défavorables (brouillard, humidité élevée de l'air, pluie, basses températures) peut impliquer l'apparition des efflorescences de sels sur une surface d'un joint. Au cours des premières 3-4 semaines d'exploitation, il est recommandé de nettoyer les parements de murs et revêtements de sols uniquement au moyen de l'eau propre. Après le séchage régulier, couvrir les éléments de clinker avec les produits d'hydrofugation, par exemple : FRONTA 1001, HYDROMUR-W 1010.

Le nettoyage à l'aide des détergents, des nettoyeurs acides et alcalins dans la première semaine de liaison et de séchage du mortier peut causer les décolorations permanentes du mortier de jointoiment. Ne pas appliquer les détergents susceptibles d'interagir avec les composés de calcium et de ciment pour le nettoyage régulier des jointures.

Eviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. Les instructions détaillées peuvent être trouvées dans une fiche de données de sécurité.

Stockage:

Dans les endroits secs et dans l'emballage d'usine intact - au maximum 12 mois à compter de la date de production.

Remarques générales:

Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Eviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection.