



## Fixit 463

Lissage ciment blanc


**Utilisation:** Fixit 463 est un lissage à base de ciment blanc pour tout le domaine intérieur y compris salles d'eau ainsi que le domaine extérieur sec et protégé (p.ex. les sous-faces). Il convient particulièrement au revêtement d'éléments de construction fortement sollicités mécaniquement. Il est adapté aux supports en béton, enduits de fond contenant du ciment et plaques de cloison sèche. Le support doit être propre, sec et porteur.

**Propriétés:**

- Lissage avec ciment blanc et haute teneur en chaux
- Pour une surface fine et dure
- Pour des applications sur différents types de supports, en une étape de travail
- Pour les locaux humides

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
N° d'art.	2000952292
Type d'emballage	
Unités par emballage	48 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Adjonction d'eau	9 - 10 l/sac
Consommation	env. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min
Épaisseur de couche	1 - 5 mm
Masse volumique à sec	env. 1.330 kg/m <sup>3</sup>
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 4 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la flexion (28 jours)	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
Module d'élasticité	env. 3.300 N/mm <sup>2</sup>

**Composition:**

- Liants : ciment blanc, chaux hydratée blanche
- Agrégats : chaux pulvérisée, sables silico-calcaires
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air, agent d'adhérence, agent hydrofuge

**Généralités:** Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

**Mise en œuvre:** Fixit 463 est mélangé à de l'eau froide propre et travaillé à la main. Pour améliorer l'adhérence aux supports de faible absorption et plaques de cloison sèche, ajouter à l'eau de gâchage env. 0,8 litre de Fixit 497 Émulsion pour crépis, enduits et mortiers par sac. L'application se fait en 2 couches. Pour empêcher un fort brûlage, la 1ère couche peut être légèrement humidifiée avant l'application de la 2ème couche. Fondamentalement, chaque couche de Fixit 463 doit être suffisamment épaisse.

**Stockage:** Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 12 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.



## Fixit 463

Lissage ciment blanc

---

**Remarques particulières:** Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). Ne pas poser de faïences sur Fixit 463. Pour les couches spéciales avec une propre tension élevée, il est indispensable d'appliquer une couche de fond recommandée par le fabricant.  
Le lissage ne convient pas aux zones exposées à des projections directes d'eau.  
Ne pas appliquer sur des enduits à base de plâtre!  
Traiter les supports très absorbants avec une couche de fond appropriée.

---

**Dispositions générales:** Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.