



Creteo® Special CC 420 Betoncino

Груб ремонтен разтвор

Правни и технически указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение:

Специален бетон за поправка и усиление на повредени основи от бетон или зидария. Новата повърхност трябва да се измаже след ок. 3 месеца. Препоръчваме мазилка RÖFIX 510 и шпакловане с RÖFIX Renoplus с вложена мрежа RÖFIX P50. За здравяване на зидарии Creteo® Special CC 420 Betoncino се прилага в комбинация с метална мрежа. Betoncino не трябва да се прилага като хастарна мазилка! Не е подходящ за силно порьозни зидарии. Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Свойства:

- Мразоустойчиво
- Водоплътност

Начин на обработка:



Технически данни			
SAP-Art. Nr.:	2000693897	122202	2000693640
ERGO	38427		
Вид опаковка (ОП)			
Единици на пале	54 Опак./палет (IT)		
Разфасовка	25 Kg/опак	30 Kg/опак	1.000 Kg/опак
Зърнометрия	0 - 3 mm		
Добив в литри	ок. 16 l/опак.	ок. 17,4 l/опак.	ок. 580 l/тон
Разходна норма	ок. 17,5 kg/m ² /cm		
Добив/покривност	ок. 16 l/опак.	ок. 17,4 l/опак.	ок. 580 l/тон
Необходимо количество вода	ок. 4,2 l/опак.	ок. 4,8 l/опак.	ок. 160 l/опак.
Дебелина на слоя	20 - 120 mm		
Плътност на пресен разтвор (EN 1015-6) (EN 1015-6)	ок. 2.050 kg/m ³		
Насипна плътност (B3345)	ок. 1.600 kg/m ³		
Коефициент на топлопроводност λ 10, dry (EN 1745:2002)	1,11 W/mK (таблична стойност) при P=50%		
Коефициент на топлопроводност λ 10, dry (EN 1745:2002)	1,21 W/mK (таблична стойност) при P=90%		
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kg K		
Якост на натиск (28 d)	≥ 20 MPa		
Якост на опън при огъване	≤ 5 MPa		
Якост на сцепление при опън	> 1 MPa		
Модул на еластичност (EN 998-2)	ок. 20 GPa		
(EN 998-2)	M20		
(EN 998-1)	CS IV		



Creteo® Special CC 420 Betoncino

Груб ремонтен разтвор

Технически данни			
SAP-Art. Nr.:	2000693897	122202	2000693640
Сертификати от изпитване	В съотв. с EN 998-1 und EN 998-2		
Информация за опаковката	Във влагозащитени хартиени торби.		
Реакция на огън	A1		
Тегло	25 kg		

Основа на материала:

- Цимент
- Пресяти пясъци

Условия по време на обработка: По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.
До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директно слънчево нагриване, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).

Основа: Основата трябва да е суха, обезпрашена, незамръзнала, равна, абсорбираща, достатъчно грапава и товароносима, без изцветявания и разделителни вещества, като кофражно масло и др.
Основата трябва да се мокри многократно до пълно водонасищане.

Предварителна обработка на основата: Преди полагането на бетона за поправка върху основата не трябва да има воден филм - трябва да е матово влажна.

Приготвяне: ROEFIX разтворът за поправка на бетон се разбърква с указаното количество вода в смесител с принудително действие/бетонов миксер ок. 2 минути до получаване на хомогенна маса.
Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.

Начин на обработка: Продуктите с марка CreteoRepair могат да се нанасят върху предварително подготвената основа по метода на мокро пръскане с подходяща машина с необходимото количество вода. Повърхността може в рамките на времето за обработваемост да се изтегли и изпердаши. Липсващи участъци първо се репрофилират и накрая се нанася желаната дебелина. Работните фугите на основата се оставят задължително.
Да се осигури компресор с дебит минимум 400 литра/минута.
Трябва да се внимава да се осигури пълно покриване на армировката, както и да се избегнат кухини под армировката.

Съвети за безопасност: Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Указания за обработка: Необходима е допълнителна обработка съгласно директивата на RÖFIX.

Съхранение: На сухо място, върху дървени скари.
Срок на годност: 6 месеца от датата на производство (виж печата на опаковката). Съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% относ. влажност.



Creteo® Special CC 420 Betoncino

Груб ремонтен разтвор

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.
Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.
Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.
Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.