



ROFIX Polystar®

Llaç ngjitës dhe rrafshues i bardhë

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Ngjitës dhe rrafshues mineral, i bardhë, për pllaka termoizoluese fasadash polisterol (EPS-F). Për shtresa përforcuese me trashësi 3mm. (Trashësia specifike NPD)
Kategoria e përdorimit: II sipas ETAG 004.
Për ngjitjen dhe shtrimin e pllakave xokolaturës (EPS-S/XPS-R).
Pllaka izoluese për zonën e xokolaturës, e cila është veshur me sistemin: ngjitës, llaçin përforcues dhe grafiaton, duhet të izolohet me OPTIFLEX dhe të vendoset në zonën me kontakt me tokën deri rreth 10 cm nën nivelin zero dhe + 5 cm mbi tokë. Respektoni standardet kombëtare.

Karakteristikat:

- Përshkueshmëri e lartë
- Mënyrë e jashtëzakonshme aplikimi
- Kohë perpunimi të mjaftueshme
- Përpunim i shpejtë ekonomik

Përpunimi:



Të dhëna teknike					
SAP-Art. Nr.:	2000569242	2000148179	121643	2000148182	121642
ERGO	18766	18594			
Lloji i paketimit					
Njesi per palete	48 Nj./Pal (HR)				
Sasi për njësi	25 kg/Nj.	30 kg/Nj.	30 kg/Nj.	1.000 kg/Nj.	1.000 kg/Nj.
Ngjyra	e bardhë				
Kokrrizimi	0 - 1,2 mm				
Sasi boje per litër	ca. 18 l/Nj.	ca. 21,6 l/Nj.	ca. 21,6 l/Nj.	ca. 720 l/t	ca. 720 l/t
Konsumi	ca. 1,4 kg/m ² /mm				
Konsumi në ngjitje	2,8 - 5,6 - ca. 4,4 kg/m ²				
Konsumi në armim	ca. 4,2 kg/m ²	ca. 4,2 kg/m ²	ca. 4,2 kg/m ²	ca. 4,1 - ca. 4,3 - ca. 4,2 kg/m ²	ca. 4,2 kg/m ²
Konsumi i ujit				ca. 720 l/t	
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.				
Konsumi i ujit	ca. 6 l/Nj.	ca. 7,4 l/Nj.	ca. 7,4 l/Nj.		
Trashësia e shtresës	3 - 5 mm				
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	ca. 1.500 kg/m ³				
Përçueshmëria ndaj avujve të ujit μ	ca. 25				
Vlera sd	0,08 m				
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2020)	0,61 W/mK (Tabellenwert) për P=50%				
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2020)	0,66 W/mK (Tabellenwert) für P=90%				
Forca në shtypje (28 d)	10 N/mm ²				
Forca në përkulje	≥ 3 N/mm ²				



RÖFIX Polystar®

Llaç ngjitës dhe rrafshues i bardhë

Të dhëna teknike					
SAP-Art. Nr.:	2000569242	2000148179	121643	2000148182	121642
Rezistenca ndaj goditjes	> 3 J				
Moduli-E	ca. 6.500 N/mm ²				
Kapilariteti	< 0,5 kg/m ² 24h (nach ETAG 004)				
Leja	ETA-04/0034 (ETAG 004)				
Dendësia bruto	ca. 1.600 kg/m ³				
Koha e tharjes	ca. 7 d				
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.				
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C				
Reaksioni ndaj zjarrit	A2-s1, d0 (EN13501-1)				

Baza e materialit:

- Çimento e bardhë (pa kromat)
- Rerë e cilësisë së lartë

Kushtet e punimit: Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.
Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti: Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blozë, kripra etj. .

Bazamenti-Trajtimi paraprak: Largoni lëndët ndarëse që formojnë shtresa filmi (vaj armature etj.). Sipërfaqet prej karbonat kalciumi ose rerë përforcimi me RÖFIX fiksues ose largojini fare.
Në bazamentet e vjetra ose pa aftësi mbajtëse, pllakat termoizoluese fiksohen me tiplla.

Përgatitja: Në „aplikimin me dorë“ një thes përziheni sipas raportit me ujë të pastër duke përdorur një mikser ose përzierës mekanik derisa të arrini një masë homogjene.
Koha e përzjerjes në rast përzjerje me dorë 2 deri 3 minuta.
Pas përzjerjes lëreni 10 min. në qetësi dhe pastaj përziheni përsëri.

Përpunimi: Ngjitja e pllakave të termoizolimit: Shtrojeni llaçin ngjitës me metodën me pika - shirita (rreth 40% sipërfaqe ngjitjeje) gjerësia e shiritave rreth 5 cm, lartësia rreth 2 cm.
Përforcimi i pllakave termoizoluese: Mbi llaçin izolues, rreth 2-3 ditë mbas ngjitjes së tij (nëse ngjitësi është forcuar mjaftueshëm, në varësi të kushteve atmosferike apo tiplave të përdorura), përhapni njëtrajtësisht me RÖFIX mallë me dhëmbëza R12 , në trashësinë e caktuar 3 mm.
Rrjeta përforcuese aplikohet brenda në shtratin e llaçit, mbivendoseni në zonën e bashkimit minimalisht 10 cm dhe rrafshojeni me mistri. Nëse është e nevojshme nivelojeni me mastar.
Pas një kohe prehje prej 5-7 ditësh (sipas kushteve atmosferike - në kohë të ftohtë dhe me lagështirë të gjatë) mund të aplikohet suvaja e sipërme e përshtatshme RÖFIX.

Këshilla: Nëse përdorni ngjyra të errëta me gradë reflektimi nga <25% HBW mbi sistemin e termoizolimit, duhet të keni parasysh rregulloren RÖFIX Syco- Tec.

Këshilla në rast reziku: Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Këshilla për përpunimin: Pllakat izoluese mund t'i nënshtrohen një ngarkese mekanike të pjesshme (p.sh. goditje me një thikë, lëmues ose mbështjellës) pasi ngjitësi të jetë ngurtësuar mjaftueshëm.
Ky maturim arrihet pas përafërsisht 2 ditësh në një temperaturë minimale rreth +15 °C (edhe në nënshtresa me absorbim të dobët si betoni).
Komponentët më të ftohtë në temperaturë deri në +5 °C dhe nën +15 °C, kur lidhen e vonojnë shpejtësinë e ngurtësimit me të paktën 1-2 ditë, edhe në kushte moti të këndshëm e të ngrohtë gjatë ditës.
Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.
Përpunoni dhe përdorni llaçin e freskët brenda 2 orëve.



RÖFIX Polystar®

Llaç ngjitës dhe rrafshues i bardhë

Magazini:

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri.

Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti.

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.