



RÖFIX 970 CT 20

Dysheme- Cimento CT-C20-F4

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Si nënstrukturë për çati të sheshta, terraca dhe ballkone si dhe për punime riparimi. Për përdorime industriale kontaktoni paraprakisht me specialistin e RÖFIX

Karakteristikat:

- Përdorim universal
- Tkurrje të pakta
- cilësi kostante
- I pompueshëm

Përpunimi:



Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000148723
NAV-Art. Nr.:	110932
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	36 Nj./Pal
Sasi për njësi	40 kg/Nj.
Kokrrizimi	0 - 4 mm
Sasi boje per litër	ca. 21,2 l/Nj.
Konsumi	ca. 20 kg/m ² /cm
Konsumi i ujit	ca. 21,2 l/t
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Konsumi i ujit	ca. 3 l/Nj.
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	ca. 1.755 kg/m ³
Përçueshmëria ndaj avujve të ujit μ (ÖNORM B 8110-7)	35
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	0,82 W/mK (Tabellenwert) për P=50%
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	0,89 W/mK (Tabellenwert) für P=90%
Kapaciteti termik (ÖNORM B 8110-7)	1,08 kJ/kg K
Forca në shtypje (28 d)	≥ 20 N/mm ²
Forca në përkulje	≥ 4 N/mm ²
Gati për tu shtruar	ca. 28 d (6 cm)
Gati për tu shkelur të ngrohshme	ca. 2 d
Kategoritë e dyshemeve (EN 13813)	CT C20-F4
Kategoritë e dyshemeve (SIA)	V 251



RÖFIX 970 CT 20

Dysheme- Cimento CT-C20-F4

Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000148723
I gatshëm për veshje të papërshkueshme nga avujt	< 2 %
I gatshëm për veshje të përshkueshme ndaj avujt	< 3 %
I gatshëm për veshje me ngrohje në dysheme	< 1,8 %
Përcjellshmëria termike λr	1,4 W/mK
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C
Reaksioni ndaj zjarrit	A1 _{fl}

Baza e materialit:

- Çimento
- Rërë e fraksionuar
- Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit

Kushtet e punimit: Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.
Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti-Trajtimi paraprak: Bazamenti duhet të jetë me standarte, i thatë, i pastër dhe pa pluhra.
Bazamenti në varesi dhe të llojit (brez betoni notues, brez betonime shtresa ndarese, brez betoni i lidhur o per sistem ngrohjeje) duhet parapergatitur me kujdes (shiko udhezimet ARGE breza betoni).

Përgatitja: Për sasi të vogla, masa çimentoze e pjesës së sipërme të dyshemesë RÖFIX mund të përzihet dhe aplikohet manualisht me mistri.
Shtojni sasinë e ujit të parashikuar dhe përziejini në një betoniere ose me një pompë përzierëse për breza betoni derisa të përfitonin një brum të lagësht-të përbaltur

Përpunimi: Mënyra e punës është e tillë që dyshemetë gjatë kohës së aplikimit duhet të jenë të shtruara brenda një ore.

Këshilla: Përshkrimi i metodës së matjes CM: Pas mbushjes së materialit të provës (50 g) dhe shtimit të ampulës së kalcium-carbid, pajisja mbyllet dhe tronditet për rreth 1 minutë. Ekranin në manometër rritet. Pas rreth 5 minutash, tundeni përsëri. 10 minuta pas mbylljes së pajisjes, vlera lexohet në manometër.
Mbrojeni nga korrentet e ajrit, mbulojeni me qese plastike
Mbrojeni nga korrentet e ajrit, mbulojeni me qese plastike
Mbrojeni nga korrentet e ajrit, mbulojeni me qese plastike
Mbrojeni nga korrentet e ajrit, mbulojeni me qese plastike
Mbrojeni nga korrentet e ajrit, mbulojeni me qese plastike
Të dhënat teknike janë përcaktuar sipas kushteve standarte.

Këshilla në rast reziku: Informacione më të detajuara për sigurinë mund të lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur të lexoni me kujdes këto skeda.

Këshilla për përpunimin: Shtrimi duhet të kryhet vetëm në gjëndje plastike.
Rradha e punës programohet në mënyrë të tillë që shtresa e çimentos e dyshemesë të ketë përfunduar brenda kohës së përpunimit.
Më lëmimin mund të fillohet sapo sipërfaqja është bërë e njomë mat.

Magazini: Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri.
Koha e magazinimit: min. 6 muaj sipas Normës 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjent.



ROFIX 970 CT 20

Dysheme- Cimento CT-C20-F4

Deklaratë:



Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.