



## NANOFIX P50

Машинна штукатурка цементно-вапняна

**Сфера застосування:** Штукатурна суміш для машинного та ручного нанесення, адаптована під всі види штукатурних станцій для нанесення традиційних одно- та багат шарових штукатурок. Може використовуватись як основа під декоративні штукатурки, фарби або подальше облицювання керамічною плиткою, в тому числі в приміщеннях з підвищеною відносною вологістю (кухні, душові кімнати, сауни та інше). Може застосовуватись в якості ґрунтувальної штукатурки під декоративні штукатурки, фарби, або подальше облицювання декоративною плиткою. Має антисептичні властивості.

**Властивості:**

- Для ручного або машинного нанесення
- Стійка до сповзання
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

**Спосіб застосування:**



**Технічні характеристики:**

<b>Штрих-код</b>	<b>4820117591965</b>
Тип упаковки	
Кількість в упаковці	25 кг
Кількість на палеті	42 шт/пал.
Витрата	1,4 кг/м <sup>2</sup> /мм
Товщина шару	5 - 25 мм

**Склад:**

- Портландцемент
- Мінеральний заповнювач
- Модифікуючі добавки

**Основа:** Основа має бути очищена та належним чином підготовлена. До робіт приступати після зникнення усадки і висихання основи.

**Підготовка основи:** **Цегла і перфорована цегла:** Ґрунтувати продуктом 310 Бетонґрунт з кварцовим піском  
**Елементи з газобетону:** KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском  
**Бетон, залізобетон:** KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском  
**Силікатна цегла:** KREISEL 301 Ґрунтовка глибокого проникнення

**Спосіб застосування:** Розчин необхідно нанести на всю поверхню і розрівняти правилом. Остаточне затирання пластмасовою, металевою або суконною теркою слід виконати після застигання. Захищати від морозу, опадів і надмірних температур під час роботи і висихання.

**Умови обробки:** Використовувати при температурі від +5 °С до +25 °С. Ці температури стосуються повітря, поверхні та подукту. Після того, як стіни або бетонні елементи осядуть, дадуть усадку і висохнуть, можна приступати до оштукатурювання. Основа для оштукатурювання повинна бути міцною, жорсткою, без деформацій і не повинна мати слідів вологи. У випадку з бетонними основами, вони повинні бути очищені від мастил для опалубки.

**До уваги виконавців:** За необхідності штукатурку слід час від часу змочувати чистою водою. При роботі з фасадами в несприятливих погодних умовах слід використовувати спеціальні накриття, щоб обмежити вплив цих факторів.

**Зберігання:** Максимум 12 місяців. Зберігати в сухому місці в непошкодженій упаковці.



**KREISEL®**

## NANOFIX P50

Машинна штукатурка цементно-вапняна

---

### Загальна інформація:

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.