



Fixit 561

Malta per muri di castelli 0-8 mm


Impiego: Fixit 561 è una speciale malta elastica, a base di calce e cemento bianco, viene utilizzata per la posa e la stuccatura di murature in pietra naturale, in particolare per vecchi edifici, castelli e ruderi.

Caratteristiche:

- Resistente al gelo
- Per costruzioni classificate come monumenti storici
- Di facile applicazione
- Buona aderenza
- Miscela omogenea

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011561
Imballaggio	
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Granulometria	0 - 8 mm
aggiunta d'acqua	ca. 4,6 l/sacco
Resa	15 l/sacco
Tempo di lavorazione	90 - 120 min
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 10 N/mm ²
Modulo elastico	< 14'000 N/mm ²

Composizione:

- Leganti: calce idraulica NHL 5, cemento bianco
- Aggregati: sabbia frantumata, sabbia rotonda granulometria 0 - 8 mm (sabbia silico calcare e sabbia di cava)
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

Generalità: Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Trattamento preliminare: Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Lavorazione: Mescolare Fixit 561 con acqua pulita, a mano o con impastatrice continua. Quando la consistenza della malta è corretta, non aggiungere ulteriore acqua all'impasto.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento o la muratura ancora fresca (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro i colpi di vento, ecc.).

Prescrizioni di sicurezza: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). L'utilizzo di una impastatrice a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare un'occlusione eccessiva dei pori d'aria provocando così una perdita di resistenza.



Fixit 561

Malta per muri di castelli 0-8 mm

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.