




Fixit 960

Malta, colla a strato sottile

Impiego: Fixit 960 è una malta collante a strato sottile indicata per la posa di mattoni in beton cellulare isolanti.

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011960
Imballaggio	
Unità per bancale	25 unit/Pal.
Quantità per unità	40 kg/cf.
Granulometria	0 - 1 mm
aggiunta d'acqua	8 - 9 l/sacco
Tempo di lavorazione	90 - 120 min
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	1'600 kg/m ³
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 15 N/mm ²
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 5,5 N/mm ²

Composizione:

- Leganti: cemento
- Aggregati: sabbia rotonda, granulometria 0 - 1 mm, polvere di sabbia calcarea
- additivi: sostanze igroscopiche, aggrappanti

Generalità: Valgono le regole generali dell'edilizia, la norma SIA 266 „Murature“, i rimandi normativi in esse contenuti nonché i dati della presente scheda tecnica.

Lavorazione: Impastare Fixit 960 in un miscelatore continuo o con miscelatore. Applicare la malta con una talocchia dentata o con apposito attrezzo per malta sui mattoni asciutti e puliti. Posare i mattoni accuratamente subito dopo la posa della malta per evitare la formazione di una pellicola che diminuisce l'aderenza.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro il gelo, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Osservazioni particolari: Non utilizzare con temperature inferiori ai +5 °C (aria, supporto e componenti della muratura). L'impiego di un miscelatore a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare una diminuzione della resistenza dovuta ad una eccessiva occlusione dell'aria.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.