



RÖFIX ELASTIC

Armirna masa brez cementa

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe:

Organska bela armirna malta (akrilna smola), egalizacijska (izenačenje in izravnava), brez cementa, za EPS-plošče in izolacijske plošče iz penjenega stekla na zunanjih in notranjih površinah.
Minimalna debelina nanosa (MDN) 2,5 mm.
Kot armirna masa majhne napetosti pri sanaciji starih TIS - fasad (sanacija razpok).
Kot izravnalna in armirna masa za gradbene plošče (npr. OSB) samo v neobremenjenih notranjih prostorih.
K sledecim nanosom s pastozami tanko/slojni zaključni omet (npr. RÖFIX SHP, SiSi, Silikat ili KHP) v zunanjem in notranjem predelu.
Oprijemna trdnost na lesenih podlagah (OSB/3): po ÖNORM B6400-3.

Lastnosti materiala:

- Mikroarmirano
- Hitro, varčno obdelovanje

Obdelava:

Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148047
NAV-Art. Nr.:	110217
Način pakiranja	
Enota na paleto	24 EN/p
Enota na paleto	25 kg/EN
Barva	naravno bela
Zrnavost	0 - 0,5 mm
Poraba	pribl. 1,5 kg/m ² /mm
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Debelina nanosa	2 - 3 mm
Paroprepustnost μ	pribl. 400
sd-vrednost	pribl. 1 m
Tlačna trdnost (28 d)	1,3 N/mm ²
Vodovpojnost	< 0,2 kg/m ² h
Spec. gostota srednjega sloja (EN 1015-10)	pribl. 1.700 kg/m ³
Čas sušenja	pribl. 4 d
Pakiranje	V reciklažnih plastičnih vedrih.
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C

Osnova materiala:

- Disperzijsko vezivo
- Brez cementa
- Izbrani pesek
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.
Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).



RÖFIX ELASTIC

Armirna masa brez cementa

Podlaga:	Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd. Primerna samo za ravne podlage. Ne uporabljati za apnene omete oz. barvne.
Priprava materiala:	Dobavljen produkt je pripravljen za takojšnjo uporabo. Skrbno z ustreznim mešalnikom premešamo. V kolikor je potrebno zmešamo z malo vode, da dobimo ustrezno obdelovalno konsistenco.
Obdelava:	12 ur pred armiranjem površin <u>morajo</u> uporabiti RÖFIX vogalnik (nameščen). Armiranje izolacijskih plošč: Armirno malto nanese s pomočjo ustrezne zobate gladilke, 2-3 dni po lepljenju (odvisno od vremena in sidranja) v predpisani debelini do 2,5 mm. Armirno mrežo iz steklenih vlaken vtisnemo v armirni sloj tako, da se mreža na stikih prekriva najmanj 10 cm. Z gladilko armirno mrežo popolnoma zakrijemo z ometom in celotno površino zagladimo. Po 4-5 dnevem času sušenja (odvisno od vremenskih razmer, pri vlažno-hladnih vremenskih razmer odgovarjajoče daljše) lahko nanese ustrezen zaključni omet.
Opombe:	Pri uporabi temnejših barvnih tonov z indeksom odboja svetlobe <25 % na TISu, upoštevamo tehnično smernico RÖFIX Syco-Tec.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Navodilo za uporabo:	Večje debeline slojev preprečujejo obnašanje sušenja in s tem funkcionalnost izdelka. Svežo malto moramo vgraditi v 2 urah. Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim. Zelo je pomembno redno sprotno in končno čiščenje orodja!
Skladiščenje:	Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si , lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.