



MINERALE STRUCTUURVERF 071

Minerale verf voor het garagesysteem

Parameters: Spuitverf voor het aanbrengen van een afwerkingslaag voor het garagesysteem TURBO - WG
Vormt een laag met een druppelstructuur (spachtelputz)

- Properties:**
- Na uitharding waterbestendig.
 - Vorstbestendig
 - Dampdoorlatend
 - Hoge hechtingsgraad
 - Ecologisch

Gebruikswijze:



Technische gegevens

Art.nr.	315184
Hoeveelheid in de verpakking	25 kg
Unit per pallet	48 stuk/pallet
Kleur	wit
Dichtheid	ca. 1,2 g/cm ³
Grain size	0 - 1 mm
Verbruik	ca. 2,15 kg/m ²
Droogtijd	van 12 tot 48 uur
Verbindingstijd	ca. 24 h
Het gehalte aan oplosbaar chroom VI	≤ 0,0002 % (2ppm)
Reactie op vuur	A1

Het product voldoet aan: • ICiMB-KOT-2017/0002

- Samenstelling:**
- Gebluste kalk
 - Structuur gruis
 - Minerale vullers
 - Witte portlandcement

Vorbereiding van de ondergrond: De verlijmde minerale wolisolatie op het garageplafond dient minimaal 24 uur voor aanvang van de afwerkingswerkzaamheden te worden afgedekt met TYNKOLIT-U 340.

Soorten ondergrond: **Wollamellen:** voorstrijken met TYNKOLITEM-U 340
Lamellen wol vooraf gronden.: voorstrijken met TYNKOLITEM-U 340

Vorbereiding van het product: Het droge mengsel mengen met water in een verhouding van 6,5 liter water per 25 kg mortel met een mixer voor het verkrijgen van een uniforme massa. Laat 5 minuten staan en roer opnieuw. Om verschillen in tint te vermijden, elke partij pleister op dezelfde wijze bereiden met dezelfde hoeveelheid water.

Gebruikswijze: De bereide verf aanbrengen met verfaggregaat met een geschikte constructie, en een geschikt mondstuk (4-8 mm)
Tijdens het werken en het drogen beschermen tegen vorst, regen, hoge temperaturen en sterke wind.

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk: Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product.
Voor de spuitverf een geschikte aggregaat gebruiken met een geschikt gekozen mondstuk.

Opmerkingen voor de uitvoering: Er moet een volledige set producten voor thermische isolatiesystemen worden gebruikt.
De verf gelijkmatig aanbrengen, zodat de structuur uniform over het gehele oppervlak is uitgevoerd



MINERALE STRUCTUURVERF 071

Minerale verf voor het garagesysteem

Opslag:	Maximaal 12 maanden Op een droge plaats en in een onbeschadigde fabrieksverpakking.
Algemene aanwijzingen:	Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.