



RÖFIX AJ-Z 920

Elastična akrilna masa za fugiranje

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Trajno elastična PU masa za brtvljenje fuga, za izradu dilatacijskih fuga na toplinsko-izolacijskoj fasadi RÖFIX klinker. Materijal je u konzistenciji prikladnoj za ugradnju plastična pasta sa smanjenim klizanjem koja na zraku stvrdnjava u elastičnu masu za brtvljenje. Ukupno dozvoljena deformacija: 25%.

Svojstva:

- Sustav stvrdnjavanja bez mjehura
- Dugotrajno

Ugradnja:



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000569169	2000296315
NAV šifra:	147684	148146
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti	12 Jed/kut	
Količina u jednom pakovanju	600 ml/jed	
Boja	siva	tamosiva
Potrošnja/ izdašnost	Vidi teh. list	
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.	
Gustoća	oko 1,3 kg/l	
Temperatura podloge	≥ 5 - ≤ 35 °C	

Podloga: Podloga mora biti očišćena od dijelova koji smanjuju prionjivost.

Priprema podloge: Sve površine na koje prijanja moraju biti nosive, suhe, bez masnoće i prašine. Površine sa zatvorenim porama prethodno obraditi sredstvima za čišćenje (alkohol, etanol). Hrđa i nenosivi premazi utječu na prionjivost te se moraju ukloniti. Nezaštićene metale potrebno je obraditi odgovarajućom zaštitom od korozije.

Ugradnja: Odrezati dio kartuše iznad navoja. Navrnuti nastavak za istiskivanje te ga odrezati ovisno o željenoj širini nanošenja. Umetnuti u ručni ili tlačni pištolj i sa konstantnim tlakom istiskivati sadržaj. Ukoliko je potrebno, masu za brtvljenje, u vremenu obrade, prije stvaranja kože, navlažiti vodom i zagladiti alatom za zaglađivanje fuga. Zaglađivanje brtvila pomoću odgovarajućeg alata uz korištenje sredstva za zaglađivanje (sredstvo za pranje posuđa). Zaglađivanje se mora izvesti prije stvaranja kože na površini brtvila.

Napomene: Upotreblijenu ljepljivu traku ukloniti prije stvaranja kože na površini.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Upute za ugradnju: Za vrijeme protvrdnjavanja štiti od kiše i mraza.

Skladištenje: Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



RÖFIX AJ-Z 920

Elastična akrilna masa za fugiranje

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.