



## Fixit 120

Intonaco di fondo a base gesso


**Impiego:** Fixit 120 è un intonaco a mano per pareti e soffitti in beton in locali asciutti. Conviene ai seguenti supporti: Murature in mattoni di cotto, mattoni in silico-calcare, pietre naturali, beton cellulare e beton. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Su beton e supporti, per evitare distacchi, applicare prima il ponte di aderenza al quarzo Fixit 341 R+S.

**Caratteristiche:**

- Intonaco a mano
- Per pareti e soffitti

**Lavorazione:**



Dati tecnici	
Cod. art.	181011120
Imballaggio	
Unità per bancale	35 unit/Pal.
Quantità per unità	30 kg/cf.
aggiunta d'acqua	9,5 - 11 l/sacco
Consumo	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm
Tempo di lavorazione	30 - 50 min
Spessore	min. 10 mm, su soffitti in beton min. 5 mm
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 1'250 kg/m <sup>3</sup>
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>

**Composizione:**

- Leganti: gesso, calce idratata
- Aggregati: sabbia frantumata di granulometria 0-1 mm
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti, agenti regolatori di presa

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera dei maestri pittori e gessatori, le raccomandazioni delle norme SIA 242 „Lavori di intonacatura e di costruzione a secco“ e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica

**Lavorazione:** Spargere in acqua pulita e mescolare. Per evitare distacchi, applicare gli intonaci contenenti del gesso in un'unica mano su supporti secchi.

**Condizioni di lavorazione:** Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

**Trattamento ulteriore:** Gli intonaci a base gesso devono poter asciugare rapidamente. Per evitare la formazione di condensa sulla superficie dell'intonaco appena applicato, è necessario garantire una buona ventilazione dei locali dopo l'applicazione. Il processo di essiccazione dovrebbe essere supportato da una ventilazione mirata regolare e da un riscaldamento adeguato. Accendere i riscaldamenti aumentando gradualmente la temperatura. Una ventilazione e un riscaldamento insufficiente degli ambienti, rivestiti con prodotti a base gesso, portano alla formazione di bolle d'aria, sinterizzazioni, muffe e agevolano l'ossidazione dei metalli non trattati.

**Stoccaggio:** Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 3 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

**Osservazioni particolari:** Non utilizzare al di sotto di + 5°C (aria e supporto) Non posare rivestimenti in ceramica su Fixit 101. Gli intonaci a base gesso devono poter asciugare rapidamente. Per evitare la condensazione sulla superficie degli intonaci freschi, assicurare una buona ventilazione dei locali.



## Fixit 120

Intonaco di fondo a base gesso

---

**Disposizioni generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.