



Fixit 281


CalceClima® Rinzafo a base calce idraulica naturale


Impiego: Fixit 281 è una malta per rinzafo minerale, senza cemento per l'interno e in zone protette all'esterno. Migliora l'aderenza degli strati di intonaco successivi. Nel contempo rende omogeneo l'assorbimento del sottofondo. Per murature in mattoni di cotto, pietra naturale e pietra da costruzione. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche:

- Può essere utilizzato con la macchina per un risanamento economico
- Senza cemento e quindi adatto a chi soffre di allergie
- Ineccepibile in materia di edilizia residenziale biologicamente sana
- Possibili lavorazioni ulteriori eseguite con rapidità con esigui tempi di attesa

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	2000086193
Imballaggio	
Unità per bancale	42 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Granulometria	0 - 3 mm
Aggiunta d'acqua	6,5 l/sacco
Consumo	5-7 kg/m ²
Tempo di lavorazione	15 - 30 min
Spessore	min. 3 mm
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 1.700 kg/m ³
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 3 N/mm ²
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 1 N/mm ²

Composizione:

- Leganti: calce idraulica naturale, calce idratata bianca
- Aggregati: sabbia calcarea frantumata granulometria 0 - 3 mm
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti, addensanti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Fixit 281 può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano, su sottofondi preparati. Evitare le interruzioni di lavoro prolungate. Non lasciare il materiale miscelato oltre 15 minuti nei tubi.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, protezione contro la pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Osservazioni particolari: Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C. Fixit 281 è indicato quale sottofondo per i prodotti Calce Klima e Fixit 222.



Fixit 281

CalceClima® Rinzafo a base calce idraulica naturale

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.