

## EXPERT Kalkcementpleister 530

Cementkalk machinepleister

**Parameters:** Mortel voor het machinaal aanbrengen van een cement-kalkpleister, gladde pleisters binnen. Geschikt voor het aanbrengen van pleisters op ondergronden met keramische, cellenbetonnen, kalkzandsteen, betonnen en andere elementen. Kan worden uitgevoerd als één of vele pleistemortel lagen.

**Properties:**

- Waterbestendig
- Fijnkorrelig
- Glad oppervlak
- Voor binnen.
- Dampdoorlatend

**Gebruikswijze:**



Technische gegevens	
Art.nr.	39653
Type verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	30 kg/E
Unit per pallet	40 E/Pal.
Kleur	Grijs
Grain size	0 - 0,5 mm
Verbruik	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm
Laagdikte	8 - 25 mm
Het gehalte aan oplosbaar chroom VI	≤ 0,0002 % (2ppm)
Hoeveelheid watervraag	ca. 6,3 Liter/Sack
Warmtegeleidingsvermogen λ <sub>10</sub> , droog	< 0,45 W/mK
Reactie op vuur	A1
Mortel klasse (EN 998-2)	CS II
Hechting	≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup>

**Het product voldoet aan:** • EN 998-1

**Samenstelling:**

- Portland cement
- Gebluste kalk
- Kwartsgruis
- Veredelende toevoegingen

**Vorbereitung van de ondergrond:** De ondergrond met gereinigd zijn en op de juiste manier voorbereid. Het wordt aanbevolen om voor het bepleisteren het vochtgehalte van de ondergrond te controleren.


**Soorten ondergrond:**

**Bakstenen en keramische holle blokken:** afhankelijk van de behoeften gronden met GRUNTOBET of het aanbrengen van een eerste laag met OBRZUTKA 550

**Elementen van cellenbeton:** gronden met GRUNTOBET 310

**Silicaatblokken:** afhankelijk van de behoeften gronden met GRUNTOBET of het aanbrengen van een eerste laag met OBRZUTKA 550

**Beton, gewapend beton:** afhankelijk van de behoeften gronden met GRUNTOBET of het aanbrengen van een eerste laag met OBRZUTKA 550



## EXPERT Kalkcementpleister 530

Cementkalk machinepleister

<b>Vorbereitung van het product:</b>	<p>Het droge mengsel moet worden gemengd met voldoende schoon, koud water, mengen in een pleistermachine of mechanisch met een mortelmixer of betonmixer. De mechanische mengtijd moet 2-3 minuten zijn.</p> <p>Indien nodig water toevoegen, afhankelijk van het gebruik</p> <p>Geharde mortel niet met water of met vers materiaal mengen.</p>
<b>Gebruikswijze:</b>	<p>Een laag van 5-15 mm mortel gelijkmatig over het gehele gepleisterde oppervlak aanbrengen en vereffenen met een reilat. De definitieve uitlijning (afwrijven met een kunststof spaan, spons of vilt) uitvoeren na de start van de binding.</p> <p>Wanneer het nodig is meerdere lagen aan te brengen, de volgende laag aanbrengen na het initiële binden van de vorige (na ong. 24 uur)</p>
<b>Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:</b>	<p>Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product.</p> <p>Met pleisteren kan worden beginnen na een periode van bezinking, krimp en drogen van muren en betonnen elementen. De ondergrond moet stabiel, stijf en niet vervormbaar zijn, zonder tekenen van vocht. In het geval van betonnen vloeren, losmiddelen en oliën voor de bekisting verwijderen.</p>
<b>Opmerkingen voor de uitvoering:</b>	<p>Tijdens het werk en het drogen de kamer ventileren, maar beschermen tegen tocht die te snel drogen kan veroorzaken.</p> <p>Als het nodig is, de pleister nu en dan bevochtigen met schoon water.</p>
<b>Opslag:</b>	<p>Maximaal 12 maanden</p> <p>Op een droge plaats en in een onbeschadigde fabrieksverpakking.</p>
<b>Algemene aanwijzingen:</b>	<p>Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.</p>