



LEPSTYR-W 230

Mortier adhésif pour fixer les panneaux en laine minérale.

Domaines d'application: Mortier pour coller les panneaux lamellés en laine minérale pour murs extérieurs. Il peut être utilisé sur différents types de subjectiles minéraux : de béton, de ciment et de chaux, céramiques, de silicate, de béton cellulaire, etc. Fait partie des systèmes d'isolation TURBO-W, TURBO-WSA, TURBO-WSO, TURBO-WSISI, TURBO-WSO PROTECT de la marque KREISEL

Propriétés:

- Imperméable à l'eau
- Résistant au gel
- Haute adhérence
- Perméable à la vapeur
- Facile à utiliser

Mise en œuvre:



Données techniques	
N° d'art.	11850
Type d'emballage	
Quantité par unité	25 kg
Unités par emballage	48 pce/pal
Teinte	Gris
Granulométrie	0 - 0,5 mm
Consommation	5,5 kg/m ²
Durée de séchage	de 24 à 48 heures
Délai de mise en œuvre	2 - 3 h
Délai de mise en œuvre-Conseil	La durée de utilisation dépend de la température et de l'humidité de l'air.
Densité poudre en vrac	env. 1,45 g/cm ³
Épaisseur de couche	2 - 15 mm
Temps de prise (À une température de +20 °C)	env. 24 h
Contenu d'un chrome VI soluble	≤ 0,0002 %
Quantité d'eau nécessaire	env. 6,25 l/sac
Adhérence (Béton)	≥ 0,25 MPa
Adhérence (Laine minérale)	≥ 0,08 MPa

Le produit conforme à: • Évaluation technique européenne ETA 15/0575

Base du matériau:

- Agrégat de quartz
- Matières de remplissage minérales
- Additifs
- Ciment portland

Support: Les subjectiles doivent être nettoyés et convenablement préparés. Coller les panneaux de la laine séchés, répondant aux exigences spécifiques conformément à EN 13162, de 50 à 250 mm d'épaisseur.



LEPSTYR-W 230

Mortier adhésif pour fixer les panneaux en laine minérale.

Types de substrats:	<p>Briques et blocs creux céramiques: Humidifier, et en cas de grande absorption, apprêter avec GRUNTOLIT-W 301</p> <p>Bétons, bétons armés: Humidifier, et en cas de grande absorption, apprêter avec GRUNTOLIT-W 301</p> <p>Éléments en béton cellulaire: Apprêter avec GRUNTOLIT-W 301 ou EXPERT 6</p> <p>Blocs de silicate: Apprêter avec GRUNTOLIT-W 301 ou EXPERT 6</p> <p>Enduit de ciment-chaux: Apprêter avec GRUNTOLIT-SG 302 ou EXPERT 5</p>
Préparation:	<p>Verser un mélange sec petit à petit dans le récipient contenant une quantité appropriée de l'eau froide et propre, en mélangeant manuellement ou mécaniquement avec un mélangeur à faible vitesse jusqu'à obtenir une pâte homogène, sans grains. Laisser mûrir pendant 5 minutes, puis mélanger soigneusement de nouveau. La masse doit avoir une telle consistance qu'une fois appliquée à l'aide d'une taloche en acier inclinée correctement, ne coule pas.</p> <p>Si nécessaire, selon les conditions, corriger doucement le volume d'eau ajoutée.</p> <p>Ne pas mélanger un mortier durci avec de l'eau ou avec du matériau frais.</p>
Mise en œuvre:	<p>Appliquer le mortier régulièrement sur le panneau à l'aide d'une taloche à dents (méthode à surface) ou appliquer une bande de mortier (un prisme) au long du bord du panneau et poser 3 à 6 points de mortier (méthode à bandes et points). Coller le panneau couvert de mortier au subjectile et l'égaliser avec les panneaux voisins.</p> <p>Au moins 40 % de la surface des panneaux isolants collés doit être couverte de colle.</p> <p>Pour coller les panneaux lamellés en laine minérale, n'utiliser que la méthode à surface.</p> <p>En collant les panneaux d'isolation, respecter les règles d'appareillage.</p>
Conditions de mise en œuvre:	<p>Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit.</p> <p>Procéder au collage des panneaux, une fois la période d'affaissement, de retrait et de séchage terminée.</p>
Avvertissements:	<p>Durant les travaux et le séchage, protéger du gel, des précipitations, du séchage trop rapide. Il est recommandé d'utiliser des protections.</p> <p>Les panneaux isolants doivent aussi être fixés avec des chevilles adaptées.</p> <p>Les travaux ultérieurs ne peuvent être entrepris que 3 jours après l'adhésion des panneaux en laine minérale.</p>
Stockage:	<p>Dans les endroits secs et dans l'emballage d'usine intact - au maximum 12 mois à compter de la date de production.</p>
Remarques générales:	<p>Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Éviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection.</p>